



Gwarancja Producenta (w latach)

5 LATA



Przechowywanie od -5°C do +40°C

3 LATA



w zgodzie z REACH RoHS **TAK**

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

↔ **75cm, 152cm**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dane w oparciu o folię zainstalowaną na czystej szybie 3mm. (na szybach podwójnych 4-16-4)

przepuszczalność promieni UV	18 %
Przepuszczalność światła widzialnego	24 %
Odbicie światła widzialnego -zew.	60 %
Odbicie światła widzialnego -wew.	60 %
Redukcja energii słonecznej TSER	79 %
Redukcja energii słonecznej TSER 2*	75 %
Współczynnik słoneczny :	
Refleks	55 %
Absorpcja	33 %
Transmisja	12 %
Redukcja rażenia słonecznego	83 %
współczynnik g	0.20
współczynnik u	5.1
Współczynnik zacinienia	0.22
Rodzaj instalacji :	
Długość rolki	20 ,
PET / PCV kompozycja	PET + PVC
Grubość	160 μ

Kolor : SILVER

KONSTRUKCJA

1. Poliester o wysokiej jakości optycznej
2. Powłoka elektrostatyczna
3. PCV z cząsteczkami metali anty-IR
4. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana przed instalacją



INSTRUKCJA KONSERWACJI

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 0805), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc I nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Producent zastrzega prawo do modyfikacji kompozycji folii w dowolnym czasie. Sprawdź nasze warunki gwarancyjne oraz ogólne warunki sprzedaży.

REKOMENDACJA MONTAŻU

Pionowy montaż na standardowych powierzchniach szklanych**

Szyba pojedyncza	✓
Szyba barwiona	✓
Refleksyjna szyba barwiona	✓
Szyba zespolona	!
Szyba zespolona barwiona	✗
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	!
Szyba zespolona Low E	!
Szyba zespolona STADIP EXT.	!
Szyba zespolona STADIP INT.	✗

✓ TAK ! UWAGA ✗ Nie polecamy

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m2.