

Nazwa: **Klej do butów**

Pojemność	20 ml		
Stock no.	R-341		

OPIS

Jednoskładnikowy klej na bazie poliuretanów do naprawy obuwia. Tworzy bardzo mocną, bezbarwną spoinę. Stosowany do łączenia różnego rodzaju materiałów, z których wykonane są buty - skóra, skaj, różnego rodzaju gumy, tkaniny powlekane, większość tworzyw sztucznych (polichlorek winylu, poliuretany, nylon), filc, a także drewno. Spoina klejowa jest wodoodporna oraz odporna na zmienne warunki atmosferyczne (śnieg, deszcz, promieniowanie UV) oraz temperaturę, dlatego może być stosowany do naprawy obuwia eksploatowanego w trudnych warunkach np. buty sportowe, buty trekkingowe. Największą zaletą tego kleju jest elastyczność, dzięki czemu spoina odporna jest na zginanie i ściskanie. Nie zawiera szkodliwego toluenu i cykloheksanu.

Cechy:

- elastyczny
- bezbarwny
- wodoodporny
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na zmienne temperatury
- odporny na UV
- odporny na starzenie
- nie zawiera toluenu ani cykloheksanu

ZASTOSOWANIE

Materiały: skóra, guma, tkaniny powlekane, filc, poliuretany, nylon, PVC, sztuczna skóra, drewno

Przykłady zastosowania:

- podklejanie podeszwy, odstających nosków buta
- podklejanie torebek, pasków i innych wyrobów skórzanych

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- **CZyste**
Oczyścić klejone powierzchnie tak aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Aby poprawić siłę spajania klejonych elementów, przetrzyj je lekko papierem ściernym, a następnie dokładnie odpyl i przemyj Odtłuszczaczem Technicznym lub Zestawem Czyszczącym marki Technicqll.
- **SUCHE**
Osusz oczyszczone powierzchnie.



WARUNKI

- Temperatura pracy
Suche i ciepłe otoczenie przyspiesza, natomiast niska temperatura opóźnia proces parowania rozpuszczalnika (dogodna temperatura to powyżej 18°C).

APLIKACJA

1. Nałóż klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadź.
 - Rozprowadź klej używając końcówki dozującej lub pędzla.
2. Odczekaj około 5 min.
 - Tyle czasu potrzeba na wstępne odparowanie rozpuszczalnika w temperaturze pokojowej. Klej powinien być prawie suchy w dotyku.
 - W przypadku materiałów szczególnie chłonnych, np. filc, możesz pokryć powierzchnię drugą warstwą kleju (po wyschnięciu pierwszej warstwy) i znów odczekać do odparowania rozpuszczalnika.
3. Mocno dociśnij klejone elementy do siebie.
 - Wytrzymałość połączenia zależy od siły docisku, dlatego jeżeli masz taką możliwość, dociśnij klejony materiał cięższym elementem, umieść w imadle lub w ścisku stolarskim.
 - Noski i krawędzie możesz ostukiwać gumowym młotkiem.
4. Pozostaw na 12 godzin, aby połączenie uzyskało pełną wytrzymałość.

PORADY I UWAGI

- W przypadku obuwia skózanego o trwałym wykończeniu powierzchni możesz skrócić czas klejenie oraz zwiększyć wytrzymałość spoiny przez aktywację termiczną kleju. Rozprowadzony klej podgrzej maksymalnie do temp. 80°C (np. suszarką lub opalarką), co przyspieszy odparowanie rozpuszczalnika.
- Narzędzia oraz świeże plamy zmyj rozpuszczalnikami (np. benzyną). Przed zastosowaniem sprawdź odporność powierzchni na działanie rozpuszczalnika.
- Produkt nie klei polietylenu, polipropylenu i PTFE.
- W trakcie czynności związanych z klejeniem jak i odparowaniem rozpuszczalnika, zapewnij odpowiednią wentylację.



DANE TECHNICZNE

Baza:	poliuretany rozpuszczone w rozpuszczalnikach organicznych
Kolor kleju:	bezbarwny
Kolor spoiny:	bezbarwny
Konsystencja:	płynna
Gęstość:	0,85 g/cm ³
Czas otwarty:	5 min.
Czas pełnego utwardzania:	12 h
Odporność na temperaturę:	-30°C ÷ 80°C
pH:	4-6

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Chroń przed wilgocią i mrozem.
- Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia i numer partii produktu umieszczone na zgięciu tuby.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3506 10 00
Kod EAN	5902051000341

