

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



WIKO® SUPER GLUE AKTYWATOR bez DMPT



KLEJE CYJANOAKRYLOWE AKCESORIA

WIKO® SUPER GLUE AKTYWATOR bez DMPT przyspiesza utwardzanie klejów błyskawicznych i zapewnia niezmiennie doskonałe rezultaty klejenia.

Jego użycie jest konieczne w nieoptymalnych warunkach otoczenia, takich jak niska temperatura, niska wilgotność i grube warstwy kleju. Wstępna obróbka aktywatorem kleju jest również zalecana w przypadku klejenia bardzo chłonnych i porowatych powierzchni oraz nieaktywnych materiałów.

Wstępna obróbka aktywatorem powoduje, że klej utwardza się znacznie szybciej. W zależności od wybranego kleju, szczeliny i temperatury pomieszczenia, czas potrzebny do osiągnięcia wytrzymałości dłoni skraca się o około 20-120 sekund.

Aktywator jest również używany po połączeniu, aby natychmiast utwardzić klej i móc łatwo usunąć klej, który przypadkowo i nieumyślnie kapnął na powierzchnię.

- Przyspieszenie reakcji klejów cyjanoakrylowych
- Wsparcie dla szybkiego utwardzania nieaktywnych materiałów
- Większe bezpieczeństwo pracy: nie zawiera DMPT, dzięki czemu jest mniej toksyczny i nadal będzie dostępny po wrześniu 2025 r.
- Optymalny wzór natrysku i niski zapach reakcji
- Zalecana temperatura aplikacji: od +10 °C do +30 °C
- Odległość rozpylania: 30 cm

Charakterystyka techniczna

Baza chemiczna:	Aceton
Kolor:	Bezbarwna
Lepkość:	ciecz
Temperatura zapłonu ¹⁾ [°C]:	< -47
Temperatura przetwarzania [°C]:	10 do 30

1) Mierzone zgodnie z normą DIN 51755

Pojemność pojemnika

WIKO® SUPER GLUE AKTYWATOR bez DMPT jest dostępny w puszcze z rozpylaczem o pojemności 200 ml.

Zakres zastosowania

Stosowanie WIKO® SUPER GLUE AKTYWATOR bez DMPT jest konieczne w mniej niż idealnych warunkach otoczenia (np. suche powietrze, zimno). Utwardzanie kleju jest znacznie przyspieszone. Jego użycie jest szczególnie zalecane przy dużych grubościach warstwy kleju, przy klejeniu nieaktywnych materiałów (nie zastępuje podkładu) i niekorzystnych warunkach przetwarzania.

Składowanie i okres trwałości

W optymalnej temperaturze przechowywania od +10°C do +30°C w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu maksymalny okres trwałości wynosi 12 miesięcy. Wyższa temperatura przechowywania prowadzi do znacznie krótszego okresu trwałości. Temperatura przechowywania nie może spaść poniżej +2 °C. Produkt należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ciepła i wilgoci.

Zastosowanie

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem i przeprowadzić test kompatybilności z klejonymi podłożami.

WIKO® SUPER GLUE AKTYWATOR bez DMPT może być stosowany na dwa sposoby.

- **Przed klejeniem:**
Nanieść spray na jedną stronę i pozostawić do odparowania. Nałożyć WIKO® SUPER GLUE na nieobrobioną powierzchnię. Następnie szybko połączyć części i pozostawić klej do utwardzenia.
- **Po połączeniu:**
Nałożyć klej WIKO® SUPER GLUE i krótko wyrównać łączone elementy. Następnie nałożyć WIKO® SUPER GLUE AKTYWATOR bez DMPT i pozostawić do utwardzenia. Aby uzyskać gładką powierzchnię, należy zachować wystarczającą odległość natryskiwania (ok. 20 cm).

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w aktualnej karcie charakterystyki.
Kliknij lub zeskanuj tutaj:



Uwaga:
Należy przestrzegać informacji i uwag zawartych w odpowiednich kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i są uważane za wiarygodne zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki. Aby zapewnić optymalną funkcjonalność systemu klejenia, należy używać wyłącznie kartuszy i mieszalników przetestowanych i zatwierdzonych przez GLUETEC. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych i doświadczonych użytkowników. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie środków ostrożności w celu ochrony mienia i osób przed zagrożeniami, które mogą powstać podczas obsługi i użytkowania tych produktów. W związku z tym GLUETEC wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. GLUETEC w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wtórne lub pośrednie jakiegokolwiek rodzaju.