

Opis

Wysokiej jakości lakier bezbarwny, odporny na zarysowania, typu HS, charakteryzujący się krótkim czasem schnięcia, wysokimi długotrwałym połyskiem.


Właściwości

- bardzo łatwa aplikacja i doskonała rozlewność,
- czas schnięcia (60 ° C / 140 ° F): 15-30 min,
- długotrwały połysk,
- wysoka trwałość i odporność na promieniowanie UV,
- utwardzacze: 9220, 9230, 9250 lub 9270 (vol: 2: 1), bez rozcieńczalnika.

Przygotowanie podłoża

Warstwa bazowa powinna być całkowicie wyschnięta.

Informacje o aplikacji

	Proporcje mieszania		Objętościowo	Wagowo
	9050 X5 HS Lakier bezbarwny		2	1000
	9220/9230/9250/9270 2K Utwardzacz		1	510
	Ustawienie pistoletu			
	Zasilanie grawitacyjne	1.2 – 1.4 mm		
	Ciśnienie	1.5 – 2.0 bar	Patrz instrukcja producenta	
	Aplikacja			
	Ilość warstw	2 warstwy		
	Odparowanie	5 – 10 min		
	Całkowita grubość suchej powłoki	50 – 60 mikronów		
	Schnięcie			
	przy 60 °C/140 °F	15 – 30 min		
	IR	10 – 20 min		
	przy 20 °C/68 °F	8 – 14 h		
	Żywotność przy 20 °C/68 °F	60 – 120 min		

Produkty uzupełniające

9220 (Superszybki), 9230 (Szybki), 9250 (Standardowy), 9270 (Wolny) 2K Utwardzacz

Testowanie materiału

Wszelkiego rodzaju badania zastosowanego materiału (próba przyczepności, próba uderzeniowa, odporność chemiczna, badanie w komorze solnej...) należy wykonać co najmniej 15 dni po aplikacji.

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
9050-1	/	1 L	12 szt.
9050-5	/	5 L	3 szt.

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840) 577

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.

Tabela 1.1 – Proporcja mieszania - wagowo (proporcje mieszania 2: 1 z utwardzaczami 92xx)

Ilość RFU gotowa do użycia (ml)	Waga Lakier bezbarwny	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz
100 ml	64	96
250 ml	159	240
330 ml	210	317
600 ml	319	480
750 ml	478	720
1000 ml	638	959