

ARQUS Lakier Wysoka Temperatura

ARQUS

Farba silikonowa w aerozolu odporna na wysokie temperatury

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Odporna na wysokie temperatury emalia na bazie żywicy silikonowej. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odporność temperaturowa do:

- 650°C (czarny mat, aluminium, antracyt, czerwony, biały) do granicy 800°C
- 350°C (przezroczysty, czarny połysk)

Odporna na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Nie żółknie. Nadaje się do malowania tłumików, kolektorów, kaloryferów, kanałów kominowych, pieców i piekarników. Nadaje przedmiotom matowe wykończenie za wyjątkiem koloru czarnego, który dostępny jest również w wersji z połyskiem.

Puszka o pojemności 400 ml wystarcza na pokrycie powierzchni 1,5 – 2 m² w zależności od koloru podłoża, grubości każdej warstwy i ilości nałożonych warstw.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować w temperaturze pomiędzy 10°C a 25°C, przy wilgotności powietrza do 60%. Temperatura podłoża musi być taka sama jak otoczenia, aby uniknąć problemów z przyczepnością i wykończeniem. Aby uzyskać optymalny efekt, rozpylać z odległości 20-25 cm. Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej (rękawice, gogle i maski, ubranie robocze).

Powierzchnię oczyścić z tłuszczu i kurzu. Usunąć rdzę. Zabezpieczyć elementy, które nie będą poddawane obróbce. Energicznie wstrząsać puszką przez 2 minuty. Wykonać próbę na innej powierzchni. Nakładać kilka cienkich warstw krzyżujących się ze sobą, zachowując odstępy 3-5 minutowe pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Nie nakładać na farby syntetyczne.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. Stosować wyłącznie w porze suchej, w miejscach osłoniętych od wiatru i w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać ostrzeżeń na etykietach.

DODATKOWE WYTYCZNE dla farb odpornych na wysokie temperatury:

Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić farbę do wyschnięcia na co



najmniej 2 dni. Aby uzyskać pożądany kolor należy stosować się do opisanych zaleceń. Aby utrwalić farbę, trzeciego dnia należy stopniowo nagrzewać przedmiot do 250-300°C przez co najmniej 30 minut.

UWAGA: zaraz po nałożeniu produkt jest półmatowy (dot. kolorów nieprzezroczystych). Po wykonaniu powyższych zaleceń dot. utrwalania, produkt staje się matowy (za wyjątkiem koloru czarnego z połyskiem).

DANE TECHNICZNE

Puszki z aerozolem napełniane pod ciśnieniem 15 bar	
Pojemność netto	400 ml
Wygląd	Puszka aerozolowa
napełniona cieczą pod ciśnieniem	
Kolor	Różne kolory
Zapach	Rozpuszczalnika
Gęstość w 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Ciśnienie w 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Ciśnienie w 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Temperatura zapłonu	< 0° C
Lepkość - kubek Forda 4	od 10,8'' do 11''
Suche pozostałości w puszcze	od 16,8% do 21%
Granulacja	od 0 do 2 µm
Połysk	
- mat	od 8 do 10 GU
- połysk	85 GU
Grubość 1 warstwy	11 µm
Grubość 3 warstw	30 µm
Odporność na temperaturę (800°C) w zależności od koloru farby	350°C lub 650°C
Czas schnięcia:	
Pyłosuchość	10 minut
Suchość dotykowa	20 minut
Pełna suchość po 24 godzinach	

Opakowanie wyposażono w nakładkę zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci i określającą kolor produktu.

Produkt objęty dyrektywą LZO (2004/42/WE). Podkategoria: Wykończenia specjalne. Wartość dopuszczalna LZO: 840 g/l. Zawartość LZO: max. 640 g/l.

UTYLIZACJA

Sprawdzić, czy w pojemniku nie ma pozostałości farby. Pusty pojemnik należy wyrzucić do odpowiednich pojemników na surowce wtórne. Pojemniki zawierające pozostałości farby muszą być oddane do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.

ZASTRZEŻENIA

Informacje podane w karcie technicznej opierają się na wiedzy naukowej. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki prawidłowego postępowania. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia produktów pod kątem ich zgodności z zamierzonym zastosowaniem. Stosowanie i przetwarzanie produktów odbywa się poza bezpośrednią kontrolą producenta i na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Dracop sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zastosowania produktów.