



SL G320 ALPHA PROJECT

ANHYDRYTOWA ZAPRAWA SAMOROZLEWNA

KARTA TECHNICZNA FP01.36

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Najlepszy wybór na jastrychy anhydrytowe
- Niski skurcz
- Gładkie wykończenie
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego

OPIS PRODUKTU

SL G320 ALPHA PROJECT jest bezskurczową masą samorozlewną stosowaną pod wykładziny i parkiety na nowych lub remontowanych podłogach wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania wewnątrz budynków mieszkalnych czy komercyjnych. Dopuszczalny zakres grubości warstwy na jaką można zaaplikować masę to 1-20 mm. Doskonały pod wykładziny PCW, dywanowe, LVT, płytki ceramiczne, parkiety oraz linoleum. Można stosować na podłogową wodną instalację grzewczą

DANE TECHNICZNE	
Baza	Anhydryt
Kolor	Jasnobeżowy
Temperatura stosowania	od +15°C do +25°C
Ilość wody na opakowanie	5,5 l wody na 25 kg worek
Czas przydatności do użycia	45 minut
Możliwość chodzenia	po 4 godzinach
Czas wiązania	24 godziny dla warstwy do 3 mm
Grubość warstwy	1-20 mm
Wytrzymałość na ściskanie	C25
Wytrzymałość na zginanie	F6
Zużycie	1,5 kg/mm/m2

RODZAJE POWIERZCHNI

Nowe budynki: jastrychy anhydrytowe i cementowe, jastrychy lekkie, jastrychy magnezjowe, jastrychy asfaltowe.

Renowacja: płytki ceramiczne, terakota, kamień naturalny, podłoża ze starymi resztkami kleju, żywice, farby podłogowe.

Strona 1 z 2



1,5 kg
mm/m²



1-20 mm

C25
F6



4 h
5,5 L

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być wysezonowane. Musi charakteryzować się odpowiednią wilgotnością. Jastrychy cementowe wilgotność poniżej 2%CM (dla podłóg nieogrzewanych) lub 1,8 %CM (dla podłóg ogrzewanych). Jastrychy anhydrytowe poniżej 0,5%CM (dla podłóg nieogrzewanych) lub 0,3% (dla podłóg ogrzewanych). Jastrychy należy przeszlifować, odkurzyć i zagruntować.

Jeżeli jastrych cementowy ma wyższą wilgotność niż wymagana można zastosować membranę przeciwwilgociową np. HYTEC E736 TURBO. Nie odcinać wilgoci na podłożach anhydrytowych.

Podłogi remontowane należy przygotować w zależności od stanu podłogi. Resztki klejów czy farby należy przeszlifować. Płytki oczyścić i przeszlifować.

W zależności od rodzaju podłoża należy zastosować odpowiedni grunt.

Podłoże	Środek gruntujący
Jastrych cementowy	GRIP A500 MULTI
Jastrych anhydrytowy	GRIP A500 MULTI
Jastrych asfaltowy	GRIP A936 XPRESS
Jastrych magnezjowy	HYTEC P510 RENORAPID
Stare płytki	GRIP A936 XPRESS

Na całym obwodzie pomieszczenia, gdzie będzie wylewana zaprawa, należy przymocować taśmę dylatacyjną.

Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 48 godzin przed

instalacją wylewki. Po 7 dniach od instalacji można stopniowo włączyć ogrzewanie.

SPOSÓB UŻYCIA

Do czystego pojemnika wlać odmierzoną ilość zimnej wody (5,5 l na worek), a następnie wsypać proszek SL G320 ALPHA PROJECT i rozrobić przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. Uzyskanie jednorodnej masy zajmuje około 1-2 minuty mieszania. Następnie należy masę pozostawić na 1 minutę oraz ponownie przemieszać przez około 30 sekund. Taki zabieg zapewnia aktywację wszystkich składników wylewki i pozwala uzyskać optymalną rozlewność zaprawy. Masę wylać na przygotowane wcześniej podłoże, rozprowadzić przy pomocy kielni lub rakli. Następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami.

Na dużych powierzchniach masę należy nakładać maszynowo. Jednorazowo masę można nakładać na grubość do 20 mm.

NARZĘDZIA

Mieszadło elektryczne (wiertarka z mieszadłem), kielnia, paca z tworzywa lub stali nierdzewnej, pędzel do mycia, rakla, wałek do odpowietrzania.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu: czysta woda.

CZAS SCHNIĘCIA

Podczas schnięcia zaprawę należy chronić przed nasłonecznieniem i zbyt szybkim wysychaniem.

Ruch pieszy jest możliwy po 4 godzinach od wylania masy o grubości 3 mm, w temp. 25°C. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Montaż okładzin jest możliwy po czasie:

- 24 h dla wylewek o grubości do 3 mm,
- + 24 godziny dla każdego dodatkowego milimetra grubości warstwy np. dla 5 mm czas schnięcia wynosi 72 h.

UWAGI

- Nie dodawać wody do wymieszanej masy lub po aplikacji na podłogę.
- Rekomendujemy mieszadła serii DLX Collomix.
- Unikać gwałtownych zmian temperatury w pierwszych godzinach schnięcia.

- Przy laniu masy na grubość większą niż 10 mm taśma brzegowa musi mieć grubość co najmniej 5 mm.

OKRES TRWAŁOŚCI

6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30630120	worek 25 kg

ATESTY



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- [HYTEC E736 TURBO](#)
- [HYTEC P510 RENORAPID](#)
- [GRIP A936 XPRESS](#)
- [GRIP A500 MULTI](#)

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.