

KARTA TECHNICZNA

Niezwykle szybki i mocny klej hybrydowy i uszczelniacz **POINT 104 TURBO FAST & STRONG FIX**



POINT 104 TURBO FAST & STRONG FIX to niezwykle szybkowiązący i przyczepny klej hybrydowy na bazie polimeru SMP do klejenia większości materiałów budowlanych, w tym pionowych, bardzo ciężkich elementów, takich jak płytki ceramiczne, cegły czy kamienie. **Bardzo wysoką siłę przyczepności (20 t/m²) osiąga już po 15 minutach**, zaś siła przyczepności po pełnym utwardzeniu wynosi 380 t/m². Klej doskonale przylega do wielu materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych, m.in. metalu, aluminium, szkła, PCV, poliuretanu, betonu i innych. Nadaje się do klejenia dachówek, listew przypodłogowych, różnego rodzaju paneli, oblicówki i profili do płyt gipsowo-kartonowych. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz. Szew klejący nadaje się do pomalowania. Nie zawiera rozcieńczalników, dzięki czemu nie jest agresywny w stosunku do powierzchni.

Zalety

- Przyczepność już po 15 minutach osiąga 20 t/m².
- Siła przyczepności po utwardzeniu 380 t/m².
- Niezwykle trwały szew, twardość wg Shore'a A nawet 76.
- Naskórek tworzy się już po 5 minutach.
- Nadaje się do nierównych powierzchni.
- Nie zawiera agresywnych rozcieńczalników, bezwonny.
- Szybkie mocowanie elementów.
- Szew klejący można malować.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
- Odporny na wilgoć.
- Odporność termiczna od -40°C do + 90°C.

Doskonała przyczepność do:

- Betonu
- Cegły
- Tynku
- Ceramiki
- Szkła
- Sztywnego PVC
- Metali
- Aluminium
- Kamienia
- OSB
- Drewna

Zastosowanie

Klej przeznaczony jest do klejenia różnego rodzaju elementów budowlanych i wykończeniowych, gdy konieczne jest bardzo szybkie uzyskanie dużej siły klejenia. Stosowany również do elastycznego i szybkiego klejenia płyt i konstrukcji w branży budowlanej i metalowej.

Dane techniczne

Parametry	Jednostka	Certyfikacja	Wartość
Kolor			Biały
Baza materiałowa			SMP
Pierwotna siła adhezji osiąga	t/m ²		20
Siła adhezji po utwardzeniu	kg/cm ²		38
Rozciąganie do momentu zerwania	%		105
Mobilność ruchowa szwa	%		20
Moduł sprężystości 100%	N/mm ²	DIN 53504 S2	3,5
Gęstość	g/cm ³	SO 1183-1	1,56
Czas tworzenia się naskórka	min	@ +23°C/50% RH	5
Czas korekcyjny	min		5
Szybkość stygnięcia	mm/24 godz.	@ +23°C/50% RH	2–3
Pływ	mm	SO 7390	<2
Twardość wg Shore'a A		DIN 53505 3 s	76
Odporność termiczna po utwardzeniu	°C		-40°C...+90°C
Temperatura otoczenia pracy	°C		+5°C...+40°C
Wydajność (szew 5 mm)	m		15
Objętość	ml		290

Certyfikaty



Produkt został sklasyfikowany przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej RTS jako materiał budowlany klasy M1 – po utwardzeniu jest bezwonny i nie emituje LZO, formaldehydu, amoniaku i MDI.

Instrukcja użycia

Powierzchnie muszą być czyste, wolne od tłuszczu, suche. Przed użyciem należy odciąć końcówkę kartusza i przykręcić dyszę dołączoną do zestawu. Kartusz należy włożyć do wyciskacza-pistoletu, a następnie końcówkę napełnić klejem naciskając kilkakrotnie spust pistoletu. Klej należy nakładać paskami lub punktowo na powierzchnię lub klejony element. Po nałożeniu kleju należy połączyć powierzchnie, mocno je dociskając. Zazwyczaj szwy o szerokości 5 mm są w zupełności wystarczające.

Ograniczenia

Nie nadaje się do stosowania z PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenem, miękkimi tworzywami sztucznymi i bituminem.

Nie nadaje się do powierzchni narażonych na stały kontakt z wodą.

Nie jest kompatybilny z chlorkami (baseny).

Przechowywanie

Preparat należy przechowywać nieotwarty w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Termin przydatności do użycia – 18 miesięcy od daty produkcji, zgodnie z warunkami przechowywania. Odporny na mróz podczas transportu do -15°C.

Opakowanie

Plastikowy kartusz 290 ml, 12 szt. w opakowaniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem preparatu należy dokładnie zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów produktów.

Gospodarowanie odpadami

Opakowanie należy całkowicie opróżnić i zutylizować zgodnie z wymaganiami.

The logo for Yervaa, featuring the brand name in a stylized, cursive script.The logo for FOTEM, featuring a stylized 'F' inside a hexagon with the word "FOTEM" written vertically to the right.The logo for ZOOM, featuring the word "ZOOM" in a bold, sans-serif font.The logo for P plus, featuring a stylized 'P' inside a circle with the word "plus" written below it.The logo for GUDFOR, featuring the word "GUDFOR" in a bold, sans-serif font.The logo for INRAL, featuring the word "INRAL" in a bold, sans-serif font with a colorful, multi-colored 'R'.The logo for POL IN, featuring the words "POL IN" inside a circle.The logo for FOMEX, featuring the word "FOMEX" in a bold, sans-serif font.