



DECOMEISTER

	K008
Typ folii	Folia przeciwsłoneczna zewnętrzna
kolor	srebrny
Transmisja Światła Widzialnego	19,0%
Odbicie światła widzialnego na zewnątrz	62,0%
Odbicie światła widzialnego do wewnątrz	55,3%
Całkowita Redukcja Promieni Słonecznych	81,0%
Odbicie promieni słonecznych	63,0%
Absorpcja promieni słonecznych	23,0%
Transmisja promieni słonecznych	14,0%
Współczynnik zacielenia B	0,24
Redukcja blasku	79%
Emisyjność	0,64
Transmisja promieni UV	<1%
Redukcja promieni podczerwonych IR (760 nm<)	do 82%

RYZYO PĘKANIA SZYB :

Szyby POJEDYNCZE bezbarwne FLOAT	niskie
Szyby POJEDYNCZE barwione, THRMOFLOAT, ANTISOL, REFLEX pojedyncze	niskie
Szyby PODWÓJNE 4/16/4 bezbarwne FLOAT bez gazu argonu	niskie
Szyby PODWÓJNE 4/16/4 barwione, THERMOFLOAT bez gazu argonu	niskie
Szyby PODWÓJNE 4/16/4 barwione, ANTISOL, REFLEX bez gazu argonu	średnie
NOWE Szyby PODWÓJNE 4/16/4 bezbarwne FLOAT z gazem argonem	niskie
NOWE Szyby PODWÓJNE 4/16/4 barwione, THERMOFLOAT z gazem argonem	niskie
NOWE Szyby PODWÓJNE, POTRÓJNE barwione, ANTISOL, REFLEX z gazem argonem	średnie
INNE NIETYPOWE, z dodatkowymi warstwami	średnie
Szyby połaciowe, świetliki szklane pod kątem, poziome	średnie

GWARANCJA :	5 lat – pion
łuszczenie, pękanie, odbarwienie	3 lata – poziom
ŻYWOTNOŚĆ :	oczekiwana żywotność folii do 7 lat - pion do 5 lat - poziom

WYDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI FOLII :

- na krawędziach folii należy użyć silikonu bezbarwnego lub jeśli jest możliwość zainstalować folię pod ramki okna
- co pół roku dokonywać mycia folii nieżrącymi środkami np wodą z szamponem Johnson Baby, dokonać przeglądu co pół roku
- nie używać do mycia szorstkich środków, skrobaków, ostrych narzędzi, mycie i przegląd można zlecić firmie montażowej za odpowiednią opłatą
- przy prawidłowym zabezpieczeniu krawędzi folii, myciu folii oraz sprawdzaniu co pół roku, żywotność folii wydłuża się

WARUNKI GWARANCJI

SKRÓCENIE OKRESU GWARANCJI – OKRES GWARANCJI (ILOŚĆ LAT) x 0,7 współczynnik zużycia

- AGRESYWNE WARUNKI ŚRODOWISKA WOKÓŁ BUDYNKU Z SZYBAMI Z NAKLEJONĄ FOLIĄ NP : ZANIECZYSZCZENIA, SPALINY Z KOMINA,
- SÓL MORSKA itp..

SKRÓCENIE OKRESU GWARANCJI – OKRES GWARANCJI (ILOŚĆ LAT) x 0,5 współczynnik zużycia

- MONTAŻ FOLII ZEWNĘTRZNEJ OD WEWNĄTRZ (chroniący filtr UV znajdzie się wtedy od środka)

WYŁĄCZENIE W GWARANCJI

- MONTAŻ FOLII WEWNĘTRZNEJ NA ZEWNĄTRZ (chroniący filtr UV znajdzie się wtedy od środka)
- USZKODZENIA MECHANICZNE WYRZĄDZONE PRZEZ LUDZI, WANDALIZM
- USZKODZENIA WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA
- PĘKNIĘCIE SZYBY ZE WZGLĘDU NA OSIADANIE BUDYNKU
- PĘKNIĘCIE SZYBY ZE WZGLĘDU NA ZŁY DOBÓR FOLII
- WCZEŚNIEJSZE MIKRO USZKODZENIA SZYBY NP. POD RAMKĄ POWODUJĄCE PĘKNIĘCIE SZYBY
- UŻYWANIE NIEWŁAŚCIWYCH OSTRYCH NARZĘDZI DO CZYSZCZENIA FOLII ORAZ AGRESYWNYCH ŚRODKÓW MYJĄCYCH
- NIEPRZEWIDZIANE PONAD NATURALNE CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE JAK NP. GRAD ITP.

NATURALNE ZUŻYCIE FOLII NIE PODLEGA GWARANCJI