

1-składnikowy olej do parkietów

MAGIC OIL 1K EASY

Niezawierająca rozpuszczalników kombinacja oleju i wosku na bazie naturalnych składników, schnąca oksydacyjnie

OPIS PRODUKTU:

Kombinacja oleju i wosku, oparta na naturalnych składnikach, pozwalająca uzyskać otwarto-porowatą, oddychającą i dyfuzyjną powierzchnię. Dzięki zawartości wosku w PALLMANN MAGIC OIL 1K EASY uzyskuje się efekt hydrofobowy i odporność na zabrudzenia, co zapewnia szczególną ochronę powierzchni.

ZAKRES STOSOWANIA:

Kombinacja płynnych olejów i twardego wosku przeznaczona do uszlachetniania powierzchni.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ szlifowane parkiety oraz podłogi drewniane
- ▶ podłogi drewniane na ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Uwydatnia kolor i strukturę drewna
- ▶ Odporny na środki chemiczne stosowane w gospodarstwach domowych
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	pojemnik blaszany
Okres przechowywania:	12 miesięcy
Zużycie na warstwę:	ok. 25 - 50 ml/m ²
Dane odnośnie użycia:	zaleca się nałożenie 1 - 3 warstw olejo-wosku
Wydajność:	ok. 20 - 40 m ² /litr
Minimalna temperatura stosowania	po między 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%.
Idealna temperatura stosowania:	Pomiędzy 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%.
Możliwość dalszej obróbki:	po ok. 1 godzinie*
Możliwość obciążania:	po ok. 24 godzinach*
Możliwość zmywania:	po ok. 4 - 7 dniach*

*W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

Zużycie oraz czas schnięcia mogą się wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni olejowanego gatunku drewna lub rodzaju parkietu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Olejowana powierzchnia musi być czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz wycyklinowana zgodnie z uznanymi regułami techniki.



SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed zastosowaniem pojemnik musi osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartość należy dobrze wymieszać.
2. Preparat nakładać równomiernie na podłoże SZPACHLĄ PALLMANN DO DUŻYCH POWIERZCHNI.
3. Po 10 – 30 minutach od aplikacji produktu szpachlą usunąć jego nadmiar BEŻOWYM PADEM CZYSZCZĄCYM PALLMANN.
4. Następnie nanieść drugą warstwę preparatu MAGIC OIL 1K EASY. Natychmiast, a najpóźniej 30 minut po naniesieniu drugiej warstwy ponownie usunąć nadmiar preparatu BEŻOWYM PADEM PALLMANN, a następnie wypolerować BIAŁYM PADEM PALLMANN. Na powierzchni nie wolno pozostawić nadmiaru materiału.
5. Aby uzyskać jednorodny wygląd powierzchni należy po upływie ok. 20 minut jeszcze raz wypolerować powierzchnię BIAŁYM PADEM PALLMANN..
6. Ze względu na różną chłonność różnych gatunków drewna oraz różnorodnych rodzajów parkietu trzecią warstwę można nanieść dopiero następnego dnia. Zasadniczo konieczne jest naniesienie tylu warstw oleju, ile drewno potrzebuje do nasycenia się.
7. Aplikacja za pomocą wałka: cienką i równomierną warstwę MAGIC OIL 1K EASY nanieść za pomocą wałka PALLMANN TAGESROLLE SPEZIAL. Zużycie: ok. 60 – 70 ml/m² w zależności od gatunku drewna. Po upływie ok. 30 minut usunąć nadmiar materiału za pomocą SZPACHLI PALLMANN DO DUŻYCH POWIERZCHNI lub ściągaczki gumowej i wyrównać całą powierzchnię BEŻOWYM PADEM PALLMANN, a następnie ją wypolerować BIAŁYM PADEM PALLMANN.
8. Narzędzia po użyciu czyścić chusteczkami UZIN CLEAN BOX.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Podczas kontaktu produktu z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Dlatego nasycone produktem szmaty, pady, itp. należy nasączyć wodą i przechowywać / usuwać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Pył szlifierski w systemach produktów wysychających powpływem tlenu jest samozapalny – niebezpieczeństwo pożaru. Po zakończeniu prac szlifierskich należy nasączyć pył szlifierski wodą i usuwać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.

- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- ▶ W przypadku desek podłogowych z fugami i/lub desek fazowanych zalecamy zasięgnięcie porady w zakresie stosowania.
- ▶ W przypadku bruku drewnianego zużycie może bardzo mocno wzrosnąć (do ok. 140 ml/m²), dlatego w przypadku bruku drewnianego / parkietu układanego w przekroju czołowym drewna należy przed dalszą obróbką odczekać co najmniej 5 dni.
- ▶ Powierzchnię można obciążać najwcześniej po upływie 24 godzin po polerowaniu..
- ▶ Olejowanej powierzchni parkietu nie wolno jest przykrywać przez pierwsze 4 – 7 dni po aplikacji preparatu MAGIC OIL 1K EASY.
- ▶ Aby zapewnić długą trwałość podłogi zalecamy regularną konserwację zgodnie z instrukcją producenta preparatem PALLMANN MAGIC OIL CARE lub PFLEGE OIL oraz czyszczenie konserwujące neutralnym środkiem czyszczącym PALLMANN CLEAN. Szczegółowe informacje o cyklu czyszczenia i pielęgnacji zawiera instrukcja pielęgnacji dla olejowanych podłóg drewnianych.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Niepalny, istnieje jednak ryzyko samozapłonu! (patrz "Ważna uwaga"). Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych. Po utwardzeniu bezwonny, ekologicznie i fizjologicznie nieszkodliwy.

USUWANIE ODPADÓW:

Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, niekapiące opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z płynną pozostałością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.