

UNIVERSAL PRIMER-2K-4060

DWUSKŁADNIKOWY POLIURETANOWY PODKŁAD GRUNTUJĄCY BEZ ZAWARTOŚCI ROZPUSSZCZALNIKÓW

OPIS PRODUKTU : UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym podkładem gruntującym, do stosowania z systemem płynnych membran HYPERDESMO oraz innymi produktami marki ALCHIMICA opartymi na żywicach poliuretanowych. Ten szybkowiązący premier jest nietoksyczny (zero zawartości V.O.C.). Idealny grunt do stosowania w niższych temperaturach i w warunkach niskiej wilgotności. Aplikacja pędzlem lub wałkiem. Całkowite zużycie 100-200 gr/m², w zależności od stopnia porowatości powierzchni. UNIVERSAL PRIMER 2K-4060 TO PRODUKT SZYBKOWIĄŻĄCY! Na bieżąco przygotowuj do aplikacji taką ilość gruntu (przez zmieszanie składników) jaką jesteś w stanie wykorzystać w ciągu 20-30 minut (w zależności od temperatury). Dla łatwiejszej aplikacji i wydłużenia czasu wiązania produkt można rozcieńczyć 5-10% (wg objętości) przy użyciu SOLVENT-01. Przy aplikacji na gładki beton, może być konieczne jeszcze większe rozrzedzenie dla podniesienia komfortu pracy i lepszej przyległości. UWAGA: rozcieńczenie powoduje, że produkt posiada substancje lotne (V.O.C.). Nie jest zalecana aplikacja przekraczająca 200 gr/m²

ZASTOSOWANIE : Gruntowanie powierzchni przed aplikacją płynnej membrany: Primer ogólnego zastosowania, Gruntowanie powierzchni metalowych (w tym galwanizowanych), aluminium, marmur, Zwiększenie siły wiązania warstw innych produktów, Aplikacja we wnętrzach o złej wentylacji, Gruntowanie powierzchni asfaltowych, Gruntowanie pokryw akrylowych.

OGRANICZENIA :Jeśli brak jest pewności co do siły przylegania gruntu do określonego typu materiału (szczególnie powierzchnie plastikowe), należy wykonać próbną aplikację przed przystąpieniem do pracy.

CECHY I KORZYŚCI : Doskonała siła przylegania do niemal wszystkich powierzchni. Bez zawartości rozpuszczalników. Ulega wiązaniu nawet w niskich temperaturach i na mokrym betonie. Wysoko hydrofobowy. Może stanowić wygodne wypełnienie po zmieszaniu z wkładem mineralnym. Może być używany do wiązania geowłókniny.

WYMOGI DOTYCZĄCE APLIKACJI: Wyczyść powierzchnię przy użyciu myjki wysokociśnieniowej, jeśli to możliwe. Usuń tłuste substancje i wszelkie inne elementy mogące upośledzić przyleganie. Mleczko cementowe, luźne, stare hydroizolacje również należy usunąć. Zszlifuj wszelkie ostre krawędzie i kształty. Nieregularności powierzchni, zagłębienia itp. wypełnij UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 zmieszany z piaskiem kwarcowym.

Mieszanie: Wymieszaj dobrze oba składniki przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła. Mieszaj szczególnie ostrożnie przy dnie i ściankach opakowania.

ZUŻYCIE : 100-200 gr/m² , w zależności od stopnia porowatości powierzchni. Nie przekraczaj 200 gr/m² .

CZYSZCZENIE :Bezpośrednio po zakończeniu pracy wyczyść narzędzie i wyposażenie przy użyciu papierowych ręczników, a następnie rozpuszczalnika SOLVENT-01. Wałki nie będą się nadawały do ponownego użycia OPAKOWANIA 1 kg (0.4 + 0.6 kg), 4 kg (1.6 + 2.4 kg) oraz 20 kg (8 + 12 kg).

OKRES PRZECHOWYWANIA :Minimum 12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 5-25oC. Po otwarciu należy zużyć bez zbędnej zwłoki.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA : UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 nie zawiera rozpuszczalników. Pomimo to, jeśli zastosowano SOLVENT-01, należy zachować standardowe środki bezpieczeństwa: zapewnić odpowiednią wentylację, aplikować z dala od jakichkolwiek źródeł ognia. W pomieszczeniach zamkniętych zalecamy stosowanie masek węglowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA : W formie płynnej (przed aplikacją lub zmieszaniem):
WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTKA, METODA BADAWCZA SKŁADNIK A SKŁADNIK B Lepkość (Brookfield) cP, ASTM D2196-86 @ 25 oC 200 3,500 Ciężar właściwy gr/cm³ , ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 @ 20 oC 1.2 1.0 Barwa - dark brown transparent Mieszanie wg wagi A : B, wg wagi 1 : 1.5 Mieszanie wg objętości A : B, wg objętości 1 : 2

Zwroty określające rodzaj zagrożenia (CLP):H226 - Łatwopalna ciecz i pary.H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. H373- Może powodować uszkodzenie narządów <... > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające środki ostrożności (CLP):P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy, ochronę oczu.P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyc dużą ilością wody. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P271 - Używać wyłącznie w otwartym lub dobrze wentylowanym miejscu. P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.P501 - Zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub odpadów specjalnych zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Dodatkowe zwroty: U osób uczulonych na związki izocyjanianowi może wystąpić reakcja alergiczna podczas stosowania tego produktu. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub problemy skórne powinny unikać kontaktu, nawet w drodze kontaktu skórniego, z tym produktem.

Po 24 sierpnia 2023 r. przed jakimkolwiek użyciem przemysłowym lub profesjonalnym wymagane jest odpowiednie szkolenie.

Certyfikowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy: ISO 9001/14001 i ISO 45001.

GRUNT UNIWERSALNY-2K-4060/EE/14-10-2021

ŻADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACJI, OPUBLIKOWANA W FORMIE PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIĄŻĄCYM, ZARÓWNO W UJĘCIU OGÓLNYM JAK I W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, ANI TEŻ NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSÓB Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH PRÓB W CELU STWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU. ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI LUB ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTÓREGO TE INFORMACJE DOTYCZĄ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNĄ WERSJĄ FORMULARZA INFORMACJI TECHNICZNEJ MATERIAŁU, DOSTĘPNEGO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ALCHIMICA.COM

Producent: ALCHIMICA SA 7, ul. Lampsakou 115 28 Ateny-Grecja

Dystrybucja w Polsce : NOTOS DESIGN Hajduki Nyskie 151c 48-303 Nysa Tel: +48 606 77 31 31 e-mail: kontaktnotosdesign@gmail.com