

TYTAN PROFESSIONAL Pianoklej do Płyt G-K w Wersji Pistoletowej 830 ml zielony



10041074

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy przeznaczony do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, włóknisto-cementowych, cementowych i drewnopochodnych (OSB) do podłoża z betonu zwykłego, betonu komórkowego, cegły ceramicznej, bloczków silikatowych, płyt drewnopochodnych. Unikalna technologia umożliwia precyzyjną i kontrolowaną aplikację – daje możliwość pozycjonowania i korygowania ustawienia płyty poprzez łagodne dociskanie do powierzchni o nierównościach do 20 mm. Praca z Klejem do Płyt G-K pozwala na montaż suchej zabudowy do 100 m² w ciągu 1 godziny.



ZALETY

- natychmiastowy chwyt początkowy
- umożliwia precyzyjne i łatwe pozycjonowanie płyty
- obróbka już po 30 minutach
- wydajność do 10 m² (3 standardowe płyty g-k)
- bez pyłu i kurzu
- wysoka przyczepność kleju do powierzchni

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, włóknisto-cementowych, cementowych i drewnopochodnych (OSB) do podłoża z betonu zwykłego, betonu komórkowego, cegły ceramicznej, bloczków silikatowych, płyt drewnopochodnych.

DANE TECHNICZNE

Warunki aplikacji	Wartość
Czas korekty [min]	≤5

1/5

Temperatura puszki / aplikatora (optymalnie +20°C) [°C]	+10 - +30
Temperatura otoczenia/podłoża [°C]	+5 - +30
Parametr (+23°C/50% RH)	Wartość
Czas otwarty [min]	≤1,5
Czas pełnego utwardzania (RB024) [h]	24
Możliwość mechanicznego montowania [h]	0,5
Wydajność (pokrycie powierzchni) [m ²]	10
Wydajność [mb]	34 - 36
Reakcja na ogień (PN-EN 13501-1)	B s1 d0
Kolor	Wartość
Zielony	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być stabilne, suche, czyste, wolne od kurzu, pyłu i oleju.
- Przed przystąpieniem do klejenia, należy sprawdzić przyczepność kleju do istniejących tynków i powierzchni. W razie potrzeby usunąć odpadający tynk lub farbę.
- Jeśli powierzchnia ściany nie jest wystarczająco dobra, należy ją zagruntować.

Przygotowanie produktu

- Puszka powinna mieć temperaturę od +10°C do +30°C.
- Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć puszką przez ok. 30 sekund celem dokładnego wymieszania składników.
- Przykręcić puszkę do aplikatora.
- Temperatura aplikatora nie może być niższa niż temperatura puszki.

Aplikacja

- Założyć rękawiczki ochronne.
- Pozycją roboczą puszki jest pozycja „zaworem w dół”.
- Przed klejeniem płyty do ściany umieścić kawałek GK lub innego materiału na spodzie ściany jako element dystansowy.
- Nałożyć klej na płytę w postaci warkocza o szerokości 2-3 cm z zachowaniem ok. 5 cm odległości warkocza od krawędzi płyty.

2/5

- Należy pozostawić pustą przestrzeń między warkoczami aplikowanymi wzdłuż krawędzi płyty tak aby umożliwić ucieczkę powietrza.
- Pośrodku klejonej płyty, pomiędzy ramionami ramy z warkocza piany należy wypuścić poprzecznie pianę o tej samej grubości w kształcie zygzaka w celu przyklejenia środka płyty.
- Średnicę warkoczy można dostosować do potrzeb wyrównania powierzchni ściany.
- W przypadku większych nierówności należy zastosować podwójne warkocz nakładane warstwa na warstwę.
- Maksymalne nierówności, które można skorygować za pomocą pianokleju, wynoszą 20 mm. Jeśli nierówności są większe niż 20 mm, należy zastosować dodatkowe przekładki, dystanse np. z elementów płyty g-k lub innej.
- Natychmiast po nałożeniu kleju należy przyłożyć płytę do klejonej powierzchni. Po przyłożeniu płyty do ściany, ostrożnie ją docisnąć, aby wstępnie ustawić jej pozycję. Należy unikać niszczenia struktury kleju poprzez mocne dociskanie oraz uderzanie w płytę.
- Po wstępnej korekcie, należy użyć długiej poziomicy, aby skorygować ostateczne położenie płyty, ostrożnie dociskając ją do ściany. Korektę należy wykonać między 2 a 5 minutą od momentu pierwszego przyłożenia.
- Około 30 minut po aplikacji można rozpocząć obróbkę płyty, tj. szpachlowanie i obróbka pionowych i poziomych połączeń między płytami.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Świeży klej usuwać czyścikiem do pian poliuretanowych przy czym należy zwrócić uwagę, że czyścik może niszczyć płytę gipsowo- kartonową.
- Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie (np. za pomocą noża).
- Jeżeli praca zatrzymuje się na dłużej niż 15 minut, oczyścić dyszę pistoletu Czyścikiem Tytan Professional. W tym celu należy nałożyć plastikową rurkę dołączoną do opakowania aplikatora na jego wylot tak aby podczas czyszczenia uniknąć tworzenia się mgiełki zawierającej czyścik i pozostałość z aplikatora. Następnie puszkę z czyścikiem należy nakręcić na aplikator i naciskać jego spust do momentu gdy będzie z niego wypływać czysty płyn. Zablokować spust.
- Po zakończeniu prac wyczyścić pistolet Czyścikiem Tytan Professional. W tym celu należy nałożyć plastikową rurkę dołączoną do opakowania aplikatora na jego wylot tak aby podczas czyszczenia uniknąć tworzenia się mgiełki zawierającej czyścik i pozostałość z aplikatora. Następnie puszkę z czyścikiem należy nakręcić na aplikator i naciskać jego spust do momentu gdy będzie z niego wypływać czysty płyn.

Ograniczenia / uwagi

- Szybkość utwardzania w tym czas korygowalności jest silnie zależna od panującej temperatury i wilgotności powietrza. Im temperatura aplikacji jest wyższa tym czas ten ulega skróceniu. Im temperatura jest niższa i bliższa minimalnej temperaturze aplikacji tym czas korekcji może ulec wydłużeniu. Producent rekomenduje dokonywanie każdorazowo korekty położenia zamocowanych płyt.
- Klej wykazuje brak przyczepności do polietylenu, polipropylenu, poliamidu, silikonu i teflonu.
- Klej jest bezpieczny dla płyt gipsowo- kartonowych; nie niszczy ich.
- Jakość i stan techniczny użytego aplikatora wpływa na parametry finalnego produktu.

- Nie stosować kleju w pomieszczeniach bez dostępu świeżego powietrza i słabo wentylowanych a także chronić przed nagrzewaniem pojemnika powyżej 50°C.

INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się piany (temperatury puszek, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej pianę). Dla szczelin o szerokości większej niż 2cm wartości parametrów mogą odbiegać od tych deklarowanych w tabeli danych technicznych.

Wydajność końcowa zależy od temperatury, wilgotności i odległości pomiędzy klejoną płytą a ścianą oraz od wybranej metody pokrywania powierzchni.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej (zaworem do góry) w suchym miejscu o temperaturze od +5°C do +30°C

Przechowywanie w temperaturze większej niż +30°C skraca okres przydatności produktu do użycia, wpływając negatywnie na jego parametry. Istnieje możliwość przechowywania produktu w temperaturze -5°C nie dłużej jednak niż 7 dni (z wyłączeniem transportu). Nie jest dozwolone przechowywanie pojemników z klejem w temp. powyżej + 50°C ani w pobliżu otwartego ognia. Przechowywanie produktu w pozycji innej niż zalecana może doprowadzić do blokady zaworu. Puszki nie wolno zgniatać ani przebijać nawet po całkowitym opróżnieniu.

Nie przechowywać produktu w kabinie samochodu. Przewozić wyłącznie w bagażniku.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu zawarte są w Karcie charakterystyki produktu.

Temperatura transportu	Okres transport piany (dni)
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ -0°C	10

DANE KATALOGOWE

Pojemność nominalna / wielkość / rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Indeks	Kod EAN
830 ml	zielony	12	10041074	5902120165384

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.