



TM-numer : 315  
Data : 01-07-2011  
Wersja: : 01

## Nelfalin Primer T 300

**Drewno**  
**Podkład wodny**

**1**

- Opis produktu** : Wodny, transparentny podkład do pędzla i zanurzania, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Przeznaczenie** : Wodny podkład impregnujący do przemysłowego powlekania drewna
- Charakterystyka produktu** :
- Duża głębokość penetracji
  - Bardzo dobrze się rozlewa
  - Posiada doskonałe właściwości grzybobójcze wg EN 152
  - Zachowuje długotrwałą elastyczność
  - Do stosowania również na drewnie dębowym

### Właściwości

- Skład** : Kombinacja kopolimerów akrylu i alkidu
- Kolor** : Według kolekcji lazurów NELF
- Gęstość w 20°C** : 1,02 kg/dm<sup>3</sup>
- Grubość warstwy** : 10-15 µm sucha powłoka
- Czas schnięcia** : W temp. 20 °C i wilg. RH. of 65% ,  
pyłosuchy po ok. 30 minutach, suchy  
dotykowo po ok. 1 godz.
- Możliwość  
nałożenia  
kolejnej warstwy** : po ok. 6 godzinach
- Połysk** : mat
- Zawartość części  
stałych** : Ok. 14 % objętościowo
- Wydajność** : mocno uzależniona od chłonności i gład-  
kości podłoża, ok. 8-9 m<sup>2</sup> z litra
- VOC** : -
- Przechowywanie** : Minimalna trwałość podczas składowa-  
nia wynosi 1 rok w oryginalnym pojem-  
niku. Przechowywać w temp. chłodnej,  
ale powyżej 5°C, w suchym pomieszcze-  
niu.

### Aplikacja

- Temperatura aplikacji** : > 5 °C i maximum wilgotności RH  
85%
- Środek czyszczący** : woda

### Zalecenia bezpieczeństwa

Informacje te zawiera karta charakterystyki produktu.  
Karta taka dostępna jest u dostawcy.

Dane techniczne tutaj podawane zostały sporządzone na pod-  
stawie aktualnej wiedzy, NELF LAKFABRIEKEN BV zachowuje  
prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się  
wszelką odpowiedzialność wynikającą z tych  
danych.

### Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche, bez śladów zabrudzenia  
tłuszczem, olejem, woskiem i innymi nieczystościami oraz  
pozbawione elementów luźno z nim związanych. Powierzch-  
nie oszlifować do czysta oraz zaokrąglić wszystkie krawę-  
dzie. Wilgotność drewna: 15%. Wszystkie powierzchnie  
uprzednio pokryte farbą z połyskiem, bejcowane oraz szpa-  
chlowane należy zeszlifować i wyrównać, aby umożliwić od-  
powiednie wchłanianie produktu. Szczególną ostrożność nale-  
ży zachować w przypadku takich gatunków drewna jak: dąb,  
teak, cedr, jodła Douglasa, mahoni oraz idigbo, które zawiera-  
ją taniny rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie. Substancje te,  
mogą negatywnie wpłynąć na proces schnięcia i utwardzania  
powłoki lub osłabić jej przyczepność.

### Sposoby aplikacji

- Aplikacja** : pędzel, wałek, zanurzenie
- Rozcieńczalnik** : Nie zaleca się rozcieńczania.  
Odpowiednia lepkość powinna wyno-  
sić 12-14 sek DIN4 w temp. 20°C .  
Lepkość produktu powinna być  
sprawdzana co tydzień.

Na suchą i czystą powierzchnię nałożyć warstwę środka za  
pomocą pędzla, natrysku lub poprzez zanurzenie. Pozostawić  
do całkowitego wyschnięcia na 6 godzin. W zależności od wy-  
branego systemu można nałożyć jedną lub dwie warstwy.  
Przed użyciem środek należy dobrze wymieszać. Nie zaleca się  
rozcieńczania – produkt jest gotowy do użycia. Narzędzia czy-  
ścić wodą.

Niektóre gatunki drzew liściastych, ze względu na zawarte w  
nich naturalne ekstrakty, mogą powodować nieznaczne zmiany  
w kolorze nawierzchni.

### Środki ostrożności

- Ochrona skóry** : używać odpowiednich rękawic  
ochronnych
- Ochrona twarzy** : jeżeli zachodzi taka konieczność  
używać okularów ochronnych