

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY – UDK-310-BR/UDK-310-BB

Uszczelniać dekarśki kauczukowy UDK-310-BR/UDK-310-BB to jednoskładnikowa kauczukowa masa uszczelniająco-wypełniająca. Odporny na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, długotrwale utrzymujący swoje właściwości, doskonale nadaje się do wszelkich napraw dekarśkich, uszczelnień i montażu elementów blacharskich oraz do wykonania elastycznych i szczelnych spoin. Dobrze przylega do większości podłoży, nawet bez zastosowania podkładu. Trwale plastyczno-elastyczny, nawet po utwardzeniu. Odporny na pleśń, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Można stosować w czasie deszczu.

Zastosowanie:

- uszczelnianie obróbek blacharskich, okapowych, kosзовych
- uszczelnianie rys i pęknięć w dachach, płytach balkonowych, tarasach
- połączenia rynien na zakład oraz rur spustowych
- naprawa papowych pokryć dachowych
- wypełnianie rys i pęknięć z zachowaniem szczelności i elastyczności połączenia

Zalety:

- wysoka elastyczność
- odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- można go obrabiać nawet po utwardzeniu
- duża odporność na pleśń
- nie zawiera silikonu i nie osiada



Sekcja 2. SPOSÓB STOSOWANIA

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne produkty dostarczone przez producenta
2. Prace z użyciem uszczelniać powinny być wykonywane w warunkach ciepłno-wilgotnościowych nieprzekraczających wartości deklarowanych przez producenta
3. Pojemniki z uszczelniać powinny być przechowywane przez 24 h w temperaturze pokojowej lub innej wskazanej w instrukcji producenta
4. Przed użyciem należy upewnić się, że produkt jest odpowiedni, poprzez przetestowanie przyczepności do danego podłoża
5. Należy sprawdzić czy produkt nie reaguje agresywnie na podłoże.
6. Powierzchnia, na którą nakładany jest uszczelniać powinna być oczyszczona, wolna od kurzu, tłuszczu czy innych zanieczyszczeń
7. Podłoże nieporowate mogą być wilgotne, natomiast podłoża porowate powinny być suche.
8. Odciąć gwintowaną końcówkę kartusza pod kątem 45° i przykręcić dyszę aplikatora, a następnie umieścić pojemnik wraz z aplikatorem w pistolecie i wypełnić dyszę uszczelniać, kilkakrotnie naciskając na spust pistoletu
9. Aplikować uszczelniać poprzez wielokrotne naciskanie spustu pistoletu, płynnie przeciągając dyszę wzdłuż szczeliny
10. Wygładzić powierzchnię szczeliny przy pomocy gumowej szpachelki i usunąć nadmiar uszczelniać
11. Podczas procesu utwardzania upewnić się, że żadne zanieczyszczenia nie osadzają się na powierzchni i że nie oddziałują na nią obciążenia mechaniczne
12. Po wysuszeniu uszczelniać pozostaje lekko lepki.
13. Po aplikacji nieutwardzony uszczelniać powinien być oczyszczony z narzędzi i powierzchni przy użyciu płynu czyszczącego do pistoletów i pian CZP-500
14. Naddatek utwardzonego uszczelniać należy usunąć mechanicznie
15. Jeżeli wypełnione spoiny zostaną zanurzone w wodzie na dłuższy okres czasu, mogą odbarwić się na żółto. Nie ma to wpływu na jakość materiału

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – UDK-310-BR/UDK-310-BB

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE		
Parametr	Jednostka	Wartość
Pojemność	[ml]	310
Ilość sztuk w kartonie	-	12
Temperatura aplikacji	[°C]	+5 ÷ +40
Czas formowania naskórka	[min]	15 ÷ 20
Czas utwardzania	[mm/24h]	1 ÷ 2
Gęstość	[g/cm ³]	0,95
Moduł przy 100% wydłużeniu	[N/mm ²]	0,5
Ruch w spoinie	[%]	± 25
Twardość	-	25 ± 5
Odporność temperaturowa	[°C]	-25 ÷ +80
Kolor	-	brązowy / bezbarwny*

*UDK-310-BR / UDK-310-BB

**Podane wartości otrzymano w temperaturze +23°C i przy 50% względnej wilgotności powietrza

Sekcja 4. PRZECHOWYWANIE

Pojemniki z uszczelniaczem przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze min. +5°C do +30°C. Nie zamrażać i nie przetrzymywać w temperaturze powyżej +60°C, blisko źródeł ciepła oraz w bezpośrednim kontakcie ze światłem słonecznym. Gwarantowany czas przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

Sekcja 5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt łatwopalny. Chronić przed przegrzaniem i trzymać z dala od źródeł zapłonu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie palić tytoniu w miejscu pracy. Produkt może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy, nosić okulary ochronne i rękawice. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Utwardzony uszczelniacz nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne w karcie charakterystyki MSDS.

Sekcja 6. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia