

Intra C3960

Taśma dwustronna na nośniku polipropylenowym

OPIS

Taśma montażowa dwustronnie klejąca na nośniku z folii polipropylenowej PP o grubości 25 mikronów. Taśma obustronnie pokryta klejem z syntetycznego kauczuku typu hot-melt. Zamknięta strona kleju osłonięta przekładką z papieru silikonowanego.

ZASTOSOWANIE

- Podklejanie i mocowanie dywanów i wykładzin, płytek wykładzinowych z PCV oraz innych materiałów podłogowych
- Podklejanie folii izolacyjnej pod panele podłogowe, pianek, papieru
- Mocowanie w branży budowlanej
- Mocowanie w branży reklamowej
- Mocowanie w przemyśle obuwniczym
- Ogólne zastosowania w podklejaniu przedmiotów, sklejanii i montażu elementów

ZALETY PRODUKTU

- Dobra przyczepność do wielu rodzajów powierzchni
- Niewielka grubość taśmy pozwala „ukryć” miejsce montażu
- Ekonomiczna i prosta w użytkowaniu
- Przekładka transportująca pozwalająca na odcinanie i przenoszenie taśmy
- Szybki i mocny chwyt
- Zakres odporności temperaturowej do +60 °C

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Grubość taśmy całkowita	mm	0,15
Kleistość (metoda kulki)	cm	2
Przyczepność do stali (dla kąta 180°)	N/cal	20
Rozciągliwość	%	100
Odporność temperaturowa	°C	+60
Rodzaj kleju	-	hot-melt
Ilość kleju	g/m2	25 + 25

SPOSÓB UŻYCIA:

Odwinęta taśma z rolki gotowa jest do natychmiastowego przyklejenia do otwartej powierzchni. Po naklejeniu na powierzchnię A dociskamy delikatnie taśmę twardą rolką gumową lub ręcznie palcami. Usuwamy przekładkę transportującą z papieru silikonowanego i przykładamy do powierzchni B. Ponownie delikatnie dociskamy.

WYMAGANIA:

Temperatura nakładania: +5°C do +30°C

Gruntowanie: Gruntowanie nie jest normalnie wymagane dla uzyskania dobrej przyczepności do większości nieporowatych powierzchni

Powierzchnia: Taśmę naklejamy na powierzchnie suche, czyste, niezaszronione, wolne od kurzu, pyłu i drobin nie związanych trwale z podłożem. W razie konieczności powierzchnia powinna być odtłuszczona, otoczenie wolne od oparów rozpuszczalników i paliw. Powierzchnie z tworzyw zawierające duże ilości plastifikatorów mogą redukować siłę klejenia.

Okres przechowywania: 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach w chłodnym i suchym miejscu (otoczenie +21°C, wilgotność 50%)

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl



2022-07-20 v1