

TITAN CARGO SAE 15W-40

Najwyższej jakości, oszczędzający paliwo olej silnikowy przeznaczony do różnego typu silników Diesla. Specjalnie zaprojektowany do pojazdów wyposażonych w turbosprężarkę i systemy oczyszczania spalin oraz pracujących przy wydłużonych przebiegach.

Opis

TITAN CARGO SAE 15W-40 jest nowym olejem przeznaczonym do silników Diesla w pojazdach użytkowych, spełniającym najnowszą normę API CK-4. Kombinacja najnowocześniejszych dodatków z nowymi olejami bazowymi zapewnia najwyższy poziom stabilności oksydacyjnej, odporność na napowietrzenie oleju, ochronę przeciwko zużyciu, a także odporność na ścinanie pod wysokim obciążeniem.

Zastosowanie TITAN CARGO SAE 15W-40 daje szczególne korzyści w pojazdach wyposażonych w systemy oczyszczania spalin, takie jak DPF (Diesel Particulate Filters), DOC (Diesel Oxidation Catalyst, EGR (Exhaust Gas Recirculation) i SCR (Selective Catalic Reduction) oraz dowolne kombinacje tych technologii.

Zastosowanie

TITAN CARGO SAE 15W-40 jest mieszalny z konwencjonalnymi olejami silnikowymi, jednakże domieszki olejów obcych mogą spowodować utratę parametrów i właściwości użytkowych oleju. W Karcie Charakterystyki znajdują się informacje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu i jego składowania.

Korzyści

- Doskonała stabilność oksydacyjna
- Wybitna odporność na ścinanie
- Ochrona systemów oczyszczania spalin dzięki bardzo niskiej zawartości popiołu siarczanowego
- Doskonała ochrona w warunkach wysokich obciążeń
- Ochrona przeciw podwyższaniu lepkości spowodowanej sadzą

Specyfikacje

- ACEA E9/E7
- API CK-4/CJ-4/SN
- CAT ECF-3
- JASO DH-2

Dopuszczenia

- ALLISON TES-439 (439-34862020)
- CUMMINS CES 20086
- DETROIT DIESEL 93K222
- DEUTZ DQC III-18 LA
- FORD M2C171-F1
- MACK EO-S 4.5
- MAN M 3775
- MB-APPROVAL 228.31
- MTU DDC TYPE 2.1
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

Rekomendacje FUCHS

- MAN M 3575
- RENAULT RLD-4

PI 60765e, PMA, 25.11.2021, ŁH 26.11.2021 Strona 1

PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość w 15 °C	DIN 51757	0.872 g/ml
Klasa lepkości	SAE J300	15W-40
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	DIN 51562-1	108 mm ² /s
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	DIN 51562-1	14,4 mm ² /s
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	136
HTHS	CEC-L-036-90	≥3,5 mPa*s
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	-39 °C
Popiół siarczanowy	DIN 51575	1,0 % m/m
Produkt barwiony	DIN 10964	nie