

RENOBLACHA

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

Renoblacha to produkt do renowacji pokryć blaszanych na dachach, przeznaczony do bezpośredniego nakładania na blachę. Produkt ten nadaje się także do nakładania na płyty z siatki stalowej (ocynkowanej). Możliwe jest również użycie tego materiału do regeneracji bitumicznych pokryć dachowych, ale tylko wykonanych z papy z posypką mineralną lub z gontów bitumicznych. Wysoka przyczepność do podłoża, na jakie zostaje nałożona Renoblacha oraz odporność na spływanie z pochyłonych powierzchni powoduje, że można go nakładać na powierzchnie skośne i pionowe. Wyschnięta powłoka jest wodoszczelna, dobrze kryjąca i jest odporna na działanie agresywnych czynników atmosferycznych oraz na szkodliwe działanie promieniowania ultrafioletowego.

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na które ma zostać położony produkt Renoblacha musi być suche, czyste, wolne od pyłu, olejów i zatluszczeń, nie zespolonych mocno z podłożem pokryć lakierniczych. Podłoże musi być dokładnie oczyszczone i odtłuszczone, wolne od rdzy. W celu oczyszczenia podłoża zalecamy wykorzystanie agregatu do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem. Na podłożach bitumicznych nie ma konieczności stosowania środków gruntujących – wystarczy dokładnie oczyścić podłoże. Wszystkie nierówności, większe pory i rysy muszą być zamknięte odpowiednią szpachlą taką jak np. Kit dekarSKI Ultrament. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po ok 12 godzinach zalecane jest nałożenie warstwy drugiej. Po upływie 24 godzin materiał jest w pełni wyschnięty i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Obróbka

Preparat Renoblacha jest gotowy do użycia bezpośrednio po otwarciu opakowania i dokładnym wymieszaniu zawartości. Nie wolno go rozcieńczać. Materiał nakładamy na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki służącej do malowania dachów. W przypadku nakładania urządzeniem natryskowym należy pamiętać, że takie nakładanie jest bardzo ekonomiczne ponieważ pozwala przyspieszyć postęp prac. Produkt наносimy na podłoże optymalnie w dwóch przejściach roboczych. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, czyli po ok 12 godzinach zalecane jest nałożenie warstwy drugiej. Po upływie 24 godzin materiał jest w pełni wyschnięty i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Nie należy nakładać więcej warstw niż trzy. Także przy pracy urządzeniem natryskowym pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw należy zachować odstęp czasowy około 12 godzin.

Wskazówki

Nie stosować przy temperaturze podłoża i powietrza niższej niż +5 °C. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają proces schnięcia, wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają ten proces. Chronić przed wilgocią aż do kompletnego wyschnięcia. Preparat Renoblacha nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Podczas pracy nie należy używać otwartego ognia, spożywać pokarmów, pić napojów oraz palić tytoniu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przestrzegać zasad BHP. Nie nakładać przy silnym i bezpośrednim nasłonecznieniu

Informacje techniczne

Baza materiałowa	wodna emulsja bitumiczna
Kolor	brązowo-czarny, po wyschnięciu czarny
Konsystencja	płynna
Czas schnięcia	od 12 do 24 godzin
Temperatura obróbki	podłoża i powietrza od +5°C do + 30°C
Zużycie	ok. 250-300/m ² , zależnie od podłoża
Narzędzia	pędzel, szczotka, natryskowo
Czyszczenie	w stanie świeżym- woda po związaniu- benzyna lakowa
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 24 m-ce od daty produkcji.
Opakowanie	5 l. wiaderko z tworzywa sztucznego

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku.