

KLEJ MONTAŻOWY



Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie kauczków syntetycznych, przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie.

- **Szybki i bardzo mocny chwyt początkowy**
- **Wysoka siła wiązania**
- **Elastyczna spoina**
- **Doskonała adhezja do większości powierzchni**
- **Odporny na wilgoć**

Zawartość:	Art. nr	Pak./szt.
310 ml	0892 100 107	1/12

Zastosowanie

Do trwałego klejenia listew przypodłogowych, paneli, cokołów, progów, płyt izolacyjnych lub dekoracyjnych, okładzin ściennych, progów, profili drewnianych, profili dekoracyjnych, płytek ceramicznych, itp. do podłoży betonowych, ceglanych, drewnianych, tynku, płyt wiórowych i gipsowych, i in.

Dane techniczne	
Baza surowcowa	kauczuki syntetyczne, rozpuszczalniki organiczne
Kolor	beżowy
Gęstość	ok. 1,25 g/cm ³
Czas schnięcia	ok. 10 -15 min. w temperaturze +20°C
Czas pełnego utwardzenia:	24 - 72 godziny
Zawartość części stałych	73 ± 2%
Temperatura aplikacji	od +10°C do +30°C
Stabilność termiczna	od -20°C do +60°C
Czas przechowywania	12 miesięcy w temp. od +5 do +25°C

Niniejsze dane bazują na naszej wiedzy i doświadczeniach. Ze względu jednak na wielorakość zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy, na co nie ma wpływu,

w szczególnych przypadkach nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy. Zawsze należy przeprowadzić własne próby. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów.

Sposób użycia

Sklejane powierzchnie powinny być równe, suche, czyste, odkurzone i odtłuszczone.

Obciąć końcówkę kartusza i nakręcić odciętą pod odpowiednim kątem nakrętkę. Kartusz umieścić w pistolecie do kartuszy.

Klej nanosić punktowo lub falistymi liniami na jedną z klejonych powierzchni. Natychmiast po naniesieniu połączyć klejone elementy lekko przesuwając je względem siebie, następnie rozłączyć, odczekać 3-5 minut, a następnie ponownie połączyć lekko dociskając. Pozycję elementu można lekko skorygować bez rozłączania w czasie 2-3 minut od momentu połączenia.

Czyszczenie

Pozostałości nieutwardzonego kleju można usuwać z zabrudzonych powierzchni i narzędzi acetonem lub benzyną ekstrakcyjną. Po utwardzeniu konieczne jest czyszczenie mechaniczne. **NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI!**

UWAGI

Rekomendowane jest przeprowadzenie wstępnych testów adhezji przed rozpoczęciem klejenia.

Nie stosować do klejenia PE, PP, teflonu i powierzchni stale narażonych na działanie wody.

Unikać kontaktu kleju z wodą, póki klej nie zwiąże.

Przy łączeniu styropianu klej należy nakładać w niewielkich ilościach, w dużych odstępach, cienkimi paskami.

Nie stosować do cienkich elementów styropianowych (klej podczas utwardzania lekko narusza powierzchnię).

Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na rozpuszczalniki.