

DROMAL GREEN ZONE

farba do znakowania stanowisk postojowych stacji ładowania samochodów elektrycznych

OPIS PRODUKTU

DROMAL GREEN ZONE jest farbą rozpuszczalnikową zawierającą zawieszinę wypełniaczy mineralnych w specjalnie dobranym spoiwie akrylowym z dodatkiem środków uszlachetniających. Farba posiada dużą zawartość ciał stałych - typu High Solid, wysoką gęstość i siłę krycia. DROMAL GREEN ZONE charakteryzuje się powłoką odporną na ścieranie, bardzo dobrze przyczepną do podłoża, o doskonałych właściwościach antypoślizgowych. Możliwość zastosowania szklanych mikrokulek o działaniu refleksyjnym zdecydowanie zwiększa widoczność oznakowań w świetle reflektorów samochodowych w warunkach nocnych.



ZASTOSOWANIE

Farba DROMAL GREEN ZONE przeznaczona jest głównie do znakowania poziomego stanowisk postojowych stacji ładowania samochodów z napędem elektrycznym ale też malowania wszystkich rodzajów poziomego oznakowania na jezdniach, placach, parkingach oraz innych nawierzchniach drogowych typu bitumicznego i betonowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże malowane powinno być wysezonowane, mocne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu oraz luźno związanych elementów. W przypadku obecności glonów lub grzybów podłoże należy zmyć preparatem BIOTOX TOTAL. Podłoża o dużej nasiąkliwości zalecamy wstępnie zagruntować gruntem AKRYBET GRUNT. Nie gruntować powierzchni niskonasiąkliwych i nie doprowadzić do „zeszklenia” powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem farbę DROMAL GREEN ZONE należy dokładnie wymieszać. Farbę nakładać na czyste, suche podłoża bitumiczne i betonowe wolne od kurzu, piasku, oleju i innych zanieczyszczeń. Farbę można nakładać wszystkimi typami malowarek z systemem airless. DROMAL GREEN ZONE w

postaci handlowej jest gotowy do użycia. W przypadku zbyt wysokiej lepkości stosować ROZCIEŃCZALNIK DO FARBY DROMAL w ilości do 2% wagowych. Zalecana grubość powłoki na mokro wynosi 400-600 µm. W celu nadania wykonywanym oznakowaniom efektu odblaskowego należy natychmiast po nałożeniu farby posypać powłokę szklanymi mikrokulkami.

DODATKOWE INFORMACJE

Większa ilość rozpuszczalnika znacznie obniży parametry wytrzymałościowe powłoki. Farbę należy nanosić w zakresie temperatur powietrza od +5°C do +30°C przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80 %. Nie należy stosować farby w przypadku występowania mgły lub rosy. Temperatura podłoża od +5°C do +50°C. Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek do wyrobów rozpuszczalnikowych, malowarki pneumatyczne i hydrodynamiczna
Temperatura pracy (wyrobu, podłoża i powietrza)	+ 5° C do +30° C
Ilość warstw	1 do 2
Czas schnięcia do uzyskania przejezdności, w zależności od temperatury	ok. 5 – 20 min.
Zalecana grubość powłoki na mokro (malowanie jednowarstwowe za pomocą urządzeń natryskowych)	400 – 600 µm
Zalecana grubość powłoki na mokro (malowanie dwuwarstwowe wałkiem lub pędzlem)	200 – 300 µm
Nanoszenie kolejnej warstwy	min. 2 godziny*
Gęstość	1,41-1,51 g/cm ³
Stopień połysku	Mat (1-4 GU)
Zawartość substancji stałych	69-74 %
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik do farby DROMAL
Czyszczenie narzędzi	Akrybet rozcieńczalnik
Wydajność w zależności od chłonności podłoża	0,65 – 0,97 kg/m ²

* przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%.

KOLORYSTYKA

Zielony – RAL 6018

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z od ognia, źródeł ciepła oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych, w temperaturze od +5°C do +35°C.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
5 kg	-	96	ok. 542 kg

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Certyfikat Zgodności nr BL1/32/2024.

BHP I P POŻ.

DROMAL GREEN ZONE Zawiera: Toluen ; Octan etylu; Aceton; Ksylen

Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.

Aktualizacja 14.06.2024

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.