

Podkład cynkowy w spray'u

Długotrwała ochrona dla wszystkich powierzchni metalowych.

- Chroni surową stal, szczególnie punkty spawane, zniszczone powierzchnie.
- 99% czystego pigmentu cynkowego.
- Zapewnia katodową ochronę przed korozją i wpływami atmosferycznymi.
- Odporny na sól i wodę.
- Gwarantuje dobre przewodnictwo elektryczne, np. przy spawaniu punktowym.
- Niepokrywalny szpachlą.
- Odporny na temperaturę do +500°C.

Pojemność	Art. nr	Pak./szt.
400 ml	A0893 113	1/12

Jasny spray cynkowy

Cynkowa powłoka antykorozyjna o zabarwieniu ogniowo nakładanego cynku.

- Doskonale uzupełnia uszkodzenia, odpryski ogniowego ocynku, chroniąc długotrwale przed korozją.
- Jasny, metaliczny kolor.
- Zawartość czystego pigmentu cynkowego zapewnia dobrą ochronę katodową przed wpływem pogody.
- Dobra odporność na sól i wodę.
- Szybkoschnący, lakierowalny po ok. 3-4 godz. Wysycha po ok. 10-20 min.
- Lakierowalny ogólnie dostępnymi na rynku lakierami na bazie żywic syntetycznych.

Pojemność	Art. nr	Pak./szt.
400 ml	A0893 114	1/12

Cynk 300

Trwale chroni przed korozją.

- Dobra ochrona antykorozyjna przed wpływem czynników atmosferycznych.
- Odporność na temperaturę do ok. +300°C.
- Optycznie nie różni się od ocynku ogniowego.
- Krótki czas schnięcia: pyłosuchość po 15 min, wytrzymałość wstępna po ok. 45 min., pełna wytrzymałość (2-3 dni).
- Podłoże powinno być oczyszczone wg. DIN 55928 i odrdzewione w stopniu SA 2,5 tzn. wysuszone, oczyszczone z kurzu i odłuszczone.
- Wydajność: ok. 250-350 g/m² na warstwę.
Grubość warstwy preparatu powinna odpowiadać 1,5 grubości warstwy ocynku ogniowego, a krawędzie warstwy zabezpieczającej powinny zachodzić min. 1 cm na istniejące zabezpieczenie.

Pojemność	Art. nr	Pak./szt.
500 ml	A0892 200	1/6