



SPECTRUM 22 XC

SPECTRUM 22 XC to najnowsza technologia przeciwsłoneczna. Dzięki związkom Nano Ceramicznym wykorzystanym do produkcji tej folii, pozwala bardzo skutecznie zredukować ciepło słoneczne przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej transparentności.



Gwarancja w latach - 5 lat



Klasyfikacja ognioodporności - M1



Warunki przechowywania
od - 5 do + 40 stopni Celsjusza



RoHS

Standard ROHS - TAK

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI ROLKI :

↔ 152 cm
75 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane w oparciu o instalację folii na szybie 3mm na szybach podwójnych (4-16-4)

Przepuszczalność promieni UV	1 %
Przepuszczalność światła widzialnego	78 %
Odbicie światła widzialnego zew.	8 %
Odbicie światła widzialnego wew.	8 %
Redukcja energii słonecznej TSER	45 %
Redukcja energii słonecznej TSER 2	48 %
Współczynnik słoneczny :	
Refleks	10 %
Absorbacja	45 %
Transmisja	43 %
Redukcja rażenia słonecznego	14 %
Współczynnik g	0.54
Współczynnik u	5.1
Współczynnik zacinienia	0.6
Rodzaj instalacji	zewnątrzna
Długość rolki	30.5mb
PET / PCV kompozycja	PET
Grubość	50 u
Kolor srebrn	

REKOMENDACJA MONTAŻU

Ważne w przypadku montażu pionowego dla powierzchni nie przekraczającej 2.5m2

Szyba pojedyncza	✓
Szyba barwiona	!
Refleksyjna szyba barwiona	✓
Szyba zespolona	✓
Szyba zespolona barwiona	✓
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓
Szyba zespolona Low E	!
Szyba zespolona STADIP	✓
Szyba zespolona STADIP INT.	!

✓ TAK ! UWAGA ✗ NIE

KONSTRUKCJA WIELOWARSTWOWA

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej z dodatkiem cząstek ANTY-IR
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Nie czyścić przez co najmniej 1 miesiąc oraz nie aplikować naklejek oraz klejów na folię.
Nie używać detergentów zawierających amoniak.