



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

769 Czerwony / 780 Szary

OPIS RO Podkład Antykorozyjny na Powierzchnie Wilgotne i Skorodowane 769 Czerwony / 769-0. Kolory z mieszalnika, jest gruntem alkidowym na specjalnym oleju rybim. Produkt zawiera pigmenty antykorozyjne oraz nie zawiera ołowiu i chromianów.

Zalecenia stosowania RO 769/ 769-0. został specjalnie opracowany tak, by można nakładać go na skorodowane powierzchnie stalowe oczyszczane ręcznie, a także na silnie skorodowane powierzchnie stalowe. RO 769/ 769-0. nakłada się pędzlem, możliwa jest też aplikacja wałkiem lub natryskiem.

RO 769/ 769-0. może być także nakładany na powierzchnie lekko zwilżone i daje dobrą ochronę w warunkach lekkiego przemysłu jeśli jest pokryty RO Podkład Alkidowy 1060/1080/1060-0. i/lub RO Alkythane® 7500.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie	Mat		
Kolor	769 czerwony / 769-0. kolor z mieszalnika		
Gęstość	1,33 kg \ litr		
Zawartość substancji stałych	Objętościowo: 50,3%		
Zawartość LZO	Max. 375 g/l - LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.		
Mieszanina gotowa do użycia	Max. 456 g/l		
Kategoria	A/i		
Limity unijne	600 g/l (2007), 500 g/l (2010).		
Czas schnięcia w:	20°C, wilg. 50%	10°C, wilg. 60%	30°C, wilg. 50%
dla dotyku:	4 godz.	16 godz.	3 godz.
dla użytkowania:	8 godz.	24 godz.	6 godz.
dla ponownego malowania	po 24 godz.	po 36 godz.	po 24 godz.
pełna twardość	8 dni	14 dni	6 dni
Odporność na wysokie temperatury	120°C (w środowisku suchym)		
Lepkość	76-78 KU/ w temp. 20°C		

Wydajność teoretyczna	14,5 m ² /litr przy grubości warstwy 35 µm (na sucho)
Wydajność praktyczna	Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz od straty materiału podczas aplikacji.
Grubość warstwy	35 µm na sucho, 70 µm na mokro
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Usunąć smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliów lub parą pod wysokim ciśnieniem, używając odpowiednich detergentów. Usunąć odpadającą i zardzewiałą zgorzelinę walcowniczą, odpadającą rdzę i farbę usunąć ręcznie, przy pomocy skrobaczki lub drucianej szczotki zgodnie z St 2 (ISO 8501-1: 1988), poprzez lekką obróbkę strumieniowo-ścierną lub papierem ściernym. Upřednio położone warstwy farb, które są w dobrym stanie przepiaskować lub przetrzeć papierem ściernym dla uzyskania lekkiej chropowatości powierzchni. Podczas nakładania 769 powierzchnia musi być czysta, dopuszcza się jej lekkie zawilgocenie.
SPOSÓB APLIKACJI	
Pędzel:	Rozcieńczać do 10% obj. wysokiej jakości benzyną lakową, stosować pędzel z długim naturalnym włosiem.
Wałek:	Rozcieńczać do 10% obj. wysokiej jakości benzyną lakową, stosować wałki z średnim włosiem poliamidowym (perlon 8 ÷ 12 mm), aplikacja wałkiem może wymagać nałożenia dwóch powłok dla uzyskania zalecanej grubości warstwy suchej.
Natrysk powietrzny:	Rozcieńczać od 10% do 20% obj. wysokiej jakości benzyną lakową. Pistolet grawitacyjny i kubek ciśnieniowy, średnica dyszy: 1,2 ÷ 1,8 mm ciśnienie rozpylania: 2 ÷ 4 atm.
Natrysk bezpowietrzny:	W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% obj. wysokiej jakości benzyną lakową. Pneumatyczny i elektryczny natrysk. Średnica dyszy 0,013 ÷ 0,015 cala, ciśnienie rozpylania: 130 ÷ 200 atm.
Instrukcje dotyczące mieszania	Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać dla uzyskania jednorodności.
Czyszczenie	Stosować rozpuszczalnikami do farb epoksydowych RO 160 lub spirytus mineralny.
Warunki stosowania	Temperatura powietrza, podłoża i materiału do malowania w granicach od +5°C do +35°C, wilgotność względna powietrza: poniżej 85%. Temperatura podłoża musi być przynajmniej o 3°C wyższa od punktu rosy.
UWAGI	Maksymalna grubość warstwy na powłokę: 60 µm warstwy suchej, co odpowiada 120 µm warstwy mokrej.
Warunki bezpieczeństwa	Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie na ulotce puszcze i ulotce.
Warunki przechowywania	Zamknięte puszki można przechowywać 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.
Wersja	13H20

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl