



KLEJ DO TARASÓW I BALKONÓW

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

KLEJ DO TARASÓW I BALKONÓW to zaprawa klejowa o konsystencji rozplývnej, przeznaczony do przyklejania okładziny ceramicznej wewnątrz i na zewnątrz, bez pustek powietrznych pod płytką. Mrozooodporny i wodoodporny. Pełne wypełnienie pod płytką zdecydowanie redukuje szkody spowodowane mrozem i uszkodzeniem mechanicznym. Całkowite wypełnienie podpłytkowe pozwala na pewne klejenie okładzin ceramicznych na tarasach, balkonach i ogrzewanych powierzchniach podłogowych, jak i silnie obciążonych powierzchniach tj. garaże, korytarze, pomieszczenia publiczne, toalety i magazyny. Zaprawa przeznaczona jest do klejenia płytek kamionkowych, z terakoty, z ceramiki szklwionej, płytek ciągnionych i klinkierowych płytek podłogowych oraz płytek gresowych. Przyklejoną okładzinę za pomocą KLEJU DO TARASÓW I BALKONÓW można szybko obciążać i użytkować. Zaprawa przeznaczona jest do klejenia okładziny na podłożach wykonanych z betonu, jastrychu cementowego i wylewek anhydrytowych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, suche, czyste i nośne, bez szkód spowodowanych przez mróz, wolne od tłuszczu, oleju, środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń a także innych działających separująco substancji. Beton lub gotowe części betonowe muszą mieć przynajmniej 6 miesięcy a jastrychy cementowe 28 dni. Przed układaniem okładziny ceramicznej na podłożu powinno się sprawdzić wilgotność zawartą w podłożu, szczególnie przy jastrychach anhydrytowych, które powinny zawierać maksymalnie 0,5% wilgotności resztkowej, a w przypadku ogrzewania podłogowego wilgotność nie może być wyższa niż 0,3%. Przy jastrychach cementowych wilgotność resztkowa nie powinna przekraczać 2%.

Nierówności podłoża powinny zostać wyrównane za pomocą wylewki samopoziomującej. Miejscowe nierówności do ok. 15 mm można wyrównać za pomocą KLEJU DO TARASÓW I BALKONÓW. W takim jednak przypadku okładzinę ceramiczną można kleić dopiero po 12 godzinach od wyrównania podłoża. Przy klejeniu okładziny ceramicznej na jastrychach cementowych i anhydrytowych z wodnym ogrzewaniem podłogowym należy przestrzegać obowiązujących norm i wytycznych.

Obróbka

KLEJ DO TARASÓW I BALKONÓW należy rozrobić w ok. 5 litrach zimnej, czystej wody. Mieszymy, aż powstanie masa o jednorodnej konsystencji, bez grudek. Po czasie dojrzewania materiału wynoszącego 5 minut należy materiał jeszcze raz krótko zamieszać. Czas obróbki przygotowanej zaprawy wynosi 60 minut. Po tym czasie stężony materiał nie może być ponownie mieszany i wykorzystywany. Przygotowaną zaprawę klejową wylewa się stopniowo na podłoże. Najpierw наносimy prostą częścią pacy cienką warstwę kontaktową. Następnie pacą zębatą rozprowadzamy materiał na podłożu. Minimalna wielkość zęba w pacy to 10 mm, może być paca z zaokrąglonymi zębami R10. Płytki należy ułożyć, lekko docisnąć i skorygować ich położenie. Czas pomiędzy nałożeniem kleju na podłoże a ułożeniem okładziny nie powinien przekraczać 15 minut.

Wskazówki

Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność spowalniają przebieg proces wiązania zaprawy klejowej. Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem zasad BHP. Produkt zawiera cement, który u osób wrażliwych może powodować podrażnienie. Po zmieszaniu z wodą ma odczyn zasadowy, chronić oczy i skórę

MC-Bauchemie Sp. z o.o. - oddział Ultrament
ul. Prądyńskiego 20 · 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 45 21 · ultrament@ultrament.pl
www.ultrament.pl

i Pomoc Eksperta: tel.: +48 728 451 997
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00,
połączenie płatne wg. stawki operatora,
lub e-mail: technik@ultrament.pl

Ultrament®

Informacje techniczne

Baza materiałowa	kombinacja cementu z mineralnymi materiałami wypełniającymi, wzbogacona specjalnie dobranymi dodatkami modyfikującymi
Kolor	cementowo-szary
Konsystencja	rozplýwna
Czas schnięcia	Ok.24h
Temperatura obróbki	od +5°C do + 30°C
Czas obróbki	60 min.
Ilość wody	ok. 5l / 25kg.
Czas dojrzewania	5 minut
Max. gr. kleju pod płytką	20 mm
Chodzenie i spoinowanie	Po ok.6 godzinach
Pełne obciążenie	Po ok 24 godzinach
Czyszczenie	w stanie świeżym wodą, po wyschnięciu mechanicznie
Narzędzia	mieszadło wolnoobrotowe
Utylizacja	puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 12 m-cy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Opakowanie	worek papierowy 25 kg

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.