

SOUDAL USZCZELNIACZ DEKARSKI DO BLACHY RYNIEN PAPY

InstalGuru



Konsystencja	pasta
System utwardzania	wysychanie fizyczne
Temperatura aplikacji	+ 1°C do + 30°C
Czas tworzenia naskórka	20 min
Podstawa	Elastomery bitumiczne
Ciężar właściwy	1,10 g/cm ³
Dopuszczalne odkształcenie	10%
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	od - 35°C do + 90°C
Czas przechowywania	12 miesięcy
Temperatura przechowywania	+ 5°C do + 25°C
Miejsce przechowywania	Suche
Typ opakowania	Kartusz
Przeznaczenie	Naprawa pokryć dachowych, rynien, obróbka blacharska
Minimalna szerokość spoiny	5 mm

Zakres stosowania

Budowlany

Kolor

Czarny