

Lepik do Papy

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

Lepik do papy jest jednokomponentowym lepikiem bitumicznym przeznaczonym do przyklejania pap bitumicznych lub asfaltowych (powłokowych, izolacyjnych) na zewnątrz budynków.

Materiał nie jest przeznaczony do klejenia pap smołowych oraz pap asfaltowych na taśmach aluminiowych oraz do stosowania na podłożach smołowych. Lepik można stosować na zagruntowanych podłożach betonowych, drewnianych lub na innych papach asfaltowych lub bitumicznych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wolne od mrozu, nośne, wolne od luźnych części i rys oraz wszelkich powłok mogących działać separująco.

Nierówności należy wyrównać odpowiednią do podłoża zaprawą wyrównującą. Wszystkie podłoża mineralne oraz chłonne podłoża drewniane lub drewnopodobne należy zagruntować Gruntem bitumicznym Ultrament. Przed układaniem lepiku należy upewnić się czy nie ma niezwiązanych, luźnych części poprzedniego pokrycia papowego. Nieduże, luźne fragmenty papy, wybrzuszenia i inne ubytki można naprawić przy pomocy Masy naprawczej Profi Ultrament.

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia temperatura nie spadła poniżej +10°C. przy niższych temperaturach nie wolno obrabiać materiału.

MC-Bauchemie Sp. z o.o. - oddział Ultrament
ul. Prądyńskiego 20 · 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 45 21 · ultrament@ultrament.pl
www.ultrament.pl

i Pomoc Eksperta: tel.: +48 728 451 997
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00,
połączenie płatne wg. stawki operatora,
lub e-mail: technik@ultrament.pl

The logo for Ultrament, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font on a dark green rectangular background. Below the rectangle is a white, curved line that resembles a stylized 'U' or a protective shield.

Obróbka

Lepik do papy należy przed użyciem dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Po wymieszaniu lepik jest gotowy do użycia. Lepik do papy nakładamy na podłoże przy pomocy szczotki dekarskiej lub pacy zębatej 4mm. Nakładamy na szerokość papy i układamy papę na lepiku dociskając do podłoża. Kolejne arkusze papy układamy z zakładem, zgodnie z zaleceniami producenta papy.

W przypadku wywijania się brzegów papy należy je obciążyć do czasu związania lepiku. Lepik do papy Ultrament jest przeznaczony do stosowania na zimno, nie podgrzewać na ogniu.

Wskazówki

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie obróbki i procesu schnięcia nałożonego lepiku temperatura nie spadła poniżej +10 °C. Prac związanych z przyklejaniem papy nie wolno prowadzić w pełnym słońcu i na rozgrzanej powierzchni. Może to spowodować gwałtowne wiązanie lepiku a w konsekwencji może doprowadzić do obniżenia parametrów wytrzymałościowych.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	emulsja bitumiczna
Kolor	brązowo- czarny
Konsystencja	gęsta emulsja, pasta
Czas schnięcia	Ok.24 godziny
Temperatura obróbki	podłoża i powietrza od +10°C do + 30°C
Czas obróbki	ok. 60 minut
Zużycie	ok. 600-700g/m ²
Czyszczenie	w stanie świeżym wodą, po wyschnięciu benzyną lakową
Narzędzia	mieszadło wolnoobrotowe
Utylizacja	puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 24 m-ce od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Opakowanie	1 kg. – opakowanie z tworzywa sztucznego 5 kg. – opakowanie z tworzywa sztucznego

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku