



Zaprawa szybkowiążąca do montażu



Cementowa zaprawa do stabilnego zamocowania elementów metalowych i z tworzyw sztucznych w podłożach cementowych, betonie i murach. Polecana do szybkiego montażu słupków, balustrad, prętów, kotew itp. Do montażu kotew stalowych do kamienia i betonu oraz osadzania puszek i listew podtynkowych. Do mocowania i stabilizowania elementów budowlanych, a także do tamowania punktowych przecieków wody.

- Optymalny czas użycia 4-6 minut.
- Nie powoduje korozji stali.
- Do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.
- Do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych.

Zastosowania	Do szybkiego montażu z możliwością wczesnego obciążania, przy: • osadzaniu słupków, balustrad itp., • osadzaniu kotew do kamienia każdej średnicy, • tamowaniu przesączów, • instalowaniu puszek podtynkowych oraz osadzaniu różnych elementów budowlanych (hydraulicznych i elektrycznych).
Zalecane podłoża	Wszystkie nośne, trwałe, szorstkie, mineralne podłoża, występujące w budownictwie lądowym naziemnym i podziemnym.
Proporcje mieszania	1 cz. wody (objętościowo) : 3 cz. Sopro ZS sprint (objętościowo)
Wytrzymałość na ściskanie (wg EN 13892-2)	Po 28 dniach dojrzewania ≥ 25 N/mm ² .
Temperatura stosowania	Od +5°C do maks. +25°C (podłoże, materiał, powietrze). Nie stosować podczas mrozów i na zamrożonym podłożu.
Czas użycia	4-6 minut przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza; niskie temperatury i zimna woda wydłużają, wyższe temperatury i ciepła woda skracają te wartości. Związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą.
Składowanie	W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 12 miesięcy od daty produkcji (alubag), 6 miesięcy od daty produkcji (worek 25 kg).
Opakowania	Worek 25 kg, torba 5 kg
Właściwości	Sopro ZS sprint jest szybkowiążącą, nie powodującą korozji stali zaprawą montażową, która została wytworzona z cementu portlandzkiego (norma PN-EN 197), naturalnych składników mineralnych (norma PN-EN 12620) oraz specjalnych dodatków. Do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
Przygotowanie podłoża	Podłoża należy dokładnie oczyścić, odpylić i zwilżyć wodą.
Sposób użycia	Do czystego naczynia wlać wodę, a następnie dodać Sopro ZS sprint w proporcjach 1:3 (objętościowo). Mieszać do uzyskania konsystencji plastycznej zaprawy i natychmiast zastosować. Aby wypełnić większe przestrzenie można zastosować Sopro ZS sprint zmieszany z cementem portlandzkim CEM I 42,5 R i kruszywem (piasek 0-4 mm/żwir 0-8 mm), zgodnie z objętościowymi proporcjami (odpowiednio): 1 : 0,5 : 0,5. Wydłuża to czas użycia i czas, po którym możliwe będzie obciążenie powierzchni.
Dane czasowe	Odnoszą się do normalnego zakresu temperatur +23°C i względnej wilgotności powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają podane dane czasowe.

Wskazówki BHP

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)

GHS05, GHS07

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zawiera: cement portlandzki, Cr (VI) < 2 ppm, wodorotlenek wapnia.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: **H315** Działa drażniąco na skórę. **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H318** Powoduje poważne uszkodzenie oczu. **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: **P261** Unikać wdychania pyłu. **P264** Po użyciu dokładnie umyć skórę. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P312** W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ. **P333+P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Polecenia specjalne: brak.

Specjalne postanowienia zgodna z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak.

UFI: 3RP0-70F1-5001-6F7J