

Obszar zastosowania

Lakier MIPA PUR HS 2K-Acryl-HS w jakości HS to lakier odporny na zmienne warunki pogodowe, odporny na żółknięcie, przeznaczony do lakierowania całociowego i częściowego samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów użytkowych o szczególnie wysokiej sile krycia, wydajności, stopniu połysku oraz odporności chemicznej i mechanicznej.


Wydajność: 10,0 - 14,0 m²/l

Instrukcja zastosowania



Kolor

Mipa Mix-System



Proporcje mieszania

Utwardzacz

Mipa 2K HS

Mipa 2K MS

wagowo (lakier : utwardzacz)

--

--

objętościowo (lakier : utwardzacz)

3 : 1

2 : 1



Utwardzacz

Lakierowanie całociowe

Mipa 2K HS 25/ 35

Mipa 2K MS MS 25/ 40

Lakierowanie częściowe

Mipa 2K HS 10

Mipa 2K MS 10



Czas przydatności do użycia

1h Mipa 2K HS 10, MS 10

2h Mipa 2K HS 25, MS 25

4h Mipa 2K HS 35, MS 40




Rozcieńczalnik

Mipa 2K szybki V 10

Mipa 2K normalny V 25

Mipa 2K wolny V 40



Lepkość natrysku

Rozcieńczać tylko w przypadku stosowania utwardzacza HS. W przypadku dodawania utwardzacza MS produkt gotowy do użyciu.

Pistolet grawitacyjny

25 - 30 s 4 mm DIN

Airmix / Airless

25 - 30 s 4 mm DIN



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji

Pistolet grawitacyjny
(wysokie ciśnienie)

Utwardzacz

-

-

-

-

Ciśnienie

(bar)

2 - 2,5

2 - 2,2

0,7

100 - 120

Dysza

(mm)

1,2 - 1,3

1,2 - 1,3

-

0,23 - 0,28

Liczba

natrysków

1 - 2

1 - 2

-

1


Rozcieńczalnik

5 - 10

5 - 10

-

5 - 10



Czas odparowania

5 - 8 min międzywarstwowe

10 - 15 min przed suszeniem w kabinie lakierniczej

Wersja 0117

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użycia.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Warstwa suchego filmu

50 – 60 µm



Czas suszenia Temperatura obiektu	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do montażu	Gotowy do szlifowania	Gotowy do polakierowania
20°C	45 – 55 min	5 – 6 h	12 - 24 h	-	-
60°C	10 - 15 min	25 - 30 min	Po schłodzeniu	-	-
Promiennik poczerwieni długa dł. fali	-	8 min	-	-	-
Promiennik poczerwieni średnia dł. fali	-	10 - 15 min	-	-	-

Uwagi**Przechowywanie:** 3 lata w oryginalnie zamkniętych opakowaniach**Ustawodawstwo LZO:** Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/d) 420g/l

Produkt zawiera maksymalnie 420g/l LZO.

Warunki aplikacji: Od + 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Aplikacja: Aby uniknąć zbyt grubej warstwy suchego filmu (bardzo wysoka zawartość ciał stałych - jakość HS) należy ściśle przestrzegać zalecanej ilości warstw. Sprawdzić kolory przed zastosowaniem. Kolory zawsze należy sprawdzić po dodaniu utwardzacza. Polerowanie niektórych kolorów może być utrudnione. W przypadku zastosowaniu dodatku Mipa Multi Mat należy przestrzegać proporcji mieszania oraz stosować się do informacji zawartych w karcie technicznej Mipa Multi Mat.

Wersja 0117

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
 Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Żmudzka 6 · 85-028 Bydgoszcz · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl