



FIX-10-S

Błyskawicznie wiążąca cementowa zaprawa tamponażowa



| Numer artykułu | Wielkość opakowania | Jednostka miary | Opakowanie | Kolor |
|----------------|---------------------|-----------------|------------|-------|
| 201819001 | 6 | kg | Wiadro | szary |
| 201819002PL | 12 | kg | Wiadro | szary |

Właściwości

Bardzo szybko wiążący (początek twardnienia po wchłonięciu wody)

Zalety

- Nie zawiera chlorków
- Natychmiastowe uszczelnienie

Zakres zastosowania

- Jako natychmiastowa hydroizolacja przed wnikaniem wilgoci z powierzchni, przedostawaniem się wody i miejscowymi przeciekami
- Do wewnątrz i na zewnątrz

Dane techniczne:

Właściwości produktu

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Składniki produktu | System 1-składnikowy |
| Baza | Cement specjalistyczny |
| Konsystencja | Proszek |
| Maksymalna wielkość ziarna | < 0,5 mm |
| Początek twardnienia | Natychmiast po wchłonięciu wody |
| Obróbka | |
| Temperatura podłoża / obróbki | od 5 °C do 30 °C |
| Czas obróbki | ok. 1 minuta |
| Zużycie na litr - pusta przestrzeń | ok. 2 kg/l |

Technologia obróbki

Urządzenia pomocnicze / narzędzia

- Rękawice ochronne
- Kielnia

FIX-10-S

Przygotowanie podłoża

Wymagania dotyczące podłoża

1. Mocne
2. Nośne
3. Czyste
4. Wolne od substancji zmniejszających przyczepność

Szczegóły przygotowania

Dla lepszego zakotwiczenia FIX 10-S, należy wykucć miejsce w kształcie jaskółczego ogona

Przygotowanie powierzchni

Usunąć luźne elementy tynku i ścian

Obróbka

Aplikacja

FIX-10-S w formie suchej należy ręcznie wcisnąć w obszar roboczy. W przypadku niedostatecznej szczelności, należy powtórzyć ten proces

Warunki przechowywania

Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu, chronić przed światłem słonecznym. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu przez 12 miesięcy

Utylizacja

Pozostałości produktu mogą być utylizowane zgodnie z kodem odpadów 17 01 01

Wskazówki

- Powierzchnie niepodlegające obróbce należy chronić przed działaniem FIX-10-S!
- Należy przeprowadzić odpowiednie próby wstępne
- FIX-10-S nie może być mieszany z gipsem ani mieć z nim kontaktu

Należy przestrzegać obowiązującej karty charakterystyki!

GISCODE: ZP1

Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości należy wykonać powierzchnię próbną. Niniejsza Instrukcja Techniczna obowiązuje do czasu wydania jej nowej wersji.