

PURPIR Technologie Sp. z O.O.

ul. Skoroszewska 3/41, 02-495 Warszawa, POLSKA

NIP:522-325-36-28, REGON: 524816820

t.:+48 662 018 694 t.:+48 502 345 841

e: biuro@purpir.pl www.purpir.pl**PURPIR**
TECHNOLOGIE
OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU**INFORMACJA TECHNICZNA (TDS)**

NAZWA SYSTEMU:	Alle-30 + Alle-IZO		
APLIKACJA:	2 komponentowy system poliuretanowy do wytwarzania kształtek, wypełnienia, izolacja. Mieszanie ręczne lub maszynowe.		
WŁASNOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE	POLIOŁ (A) Alle-30	IZOCYJANIAN (B) Alle-IZO	JEDNOSTKA
LEPKOŚĆ W 25°C	500 ⁺ / - 100	200 ⁺ / - 100	mPas
GĘSTOŚĆ W 25°C	1,15	1,23	g/cm3
BARWA	słomkowa	brunatna	
MAGAZYNOWANIE	5-20	5-20	°C
PRZYDATNOŚĆ	6	9	miesiąc
LAB. TEST			
STOSUNEK	100:150		wagowo/objętościowo
TEMP. SKŁADNIKÓW	20		°C
CZAS MIESZANIA	10		s
CZAS STARTU	20 ⁺ / - 5		s
CZAS ŻELOWANIA	130 ⁺ / - 20		s
GĘSTOŚĆ SWOBODNA	30 ⁺ / - 10		g/cm3
PRZETWÓRSTOWO			
STOSUNEK	100:150		wagowo/objętościowo
TEMP. SUROWCÓW	20		°C
CIŚNIENIE ROBOCZE	100		Bar
TEMP. NA MASZYNIE	n.d		°C
TEMP. NA WĘŻACH	n.d		°C
TEMP. POWIERZCHNI/ FORMY	30-45		°C
WILGOTNOŚĆ	n.d		%

Wersja: 2023.10.24

INFORMACJE ZAWARTE W KARCIE TECHNICZNEJ PRODUKTU SĄ TYLKO WYTYCZNYMI DLA ODBIORCY O SPOSOBIE PRZETWARZANIA, CO NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU WDROŻENIA DANEGO PRODUKTU W APLIKACJI KLIENTA I OKREŚLENIA NAJLEPSZYCH PARAMETRÓW PRZETWÓRSTWA DO OTRZYMANIA SATYSFAKCUJĄCEJ JAKOŚCI KOŃCOWEGO PRODUKTU. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA. PURPIR TECHNOLOGIE NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, REKÓJMI ANI REKÓJMI ZA DZIAŁANIE PRODUKTU W RÓŻNYCH APLIKACJACH PRODUKTU PRZEZ KUPUJĄCEGO. NARUSZENIE PATENTÓW LUB INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ, JEST WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KUPUJĄCEGO.