

Obszar zastosowania

Mipa 1K Glasprimer to podkład przyczepnościowy przeznaczony do powierzchni szklanych, stosowany przed aplikacją lakierów Mipa 2K-PUR, 2K-akrylowych i Mipa 2-warstwowych bazowych. Z reguły na większości rodzajów szkła uzyskiwana jest wystarczająca przyczepność. Na trudnych podłożach szklanych lub tak gdzie stawiane są wysokie wymagania odnośnie polakierowania szkła, zalecane jest zastosowanie utwardzacza do szkła PU 950-25 w połączeniu z stosowanym lakierem 2K. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na informację o produkcie Mipa PU 950-25. Zalecamy przeprowadzenie próby przed lakierowaniem właściwym. Mipa 1K-Glasprimer zmienia biegunowość powierzchni szklanej, dzięki czemu przyczynia się do poprawienia przyczepności nakładanych następnie powłok lakierniczych.

Zastosowanie jako podkład przyczepnościowy podczas lakierowania natryskowego:

1. Nanieść ciekłą warstwę pistoletem lakierniczym na powierzchnię szklaną
2. Pozostawić na przynajmniej kilka minut.
3. Polakierować w ciągu 24 godzin od nałożenia podkładu.
4. System nawierzchniowy Mipa 2K-akrylowy lub poliuretanowy lub 2-warstwowy bazowy BC / WBC + lakiery bezbarwne Mipa 2K (zastosowanie standardowe) lub w celu zagwarantowania lepszej przyczepności:

Polakierować lakierami nawierzchniowymi 2K-akrylowymi lub poliuretanowymi lub (w przypadku systemu 2-warstwowego) lakierem bezbarwnym Mipa 2K utwardzając w/w produkty utwardzaczem Mipa Glashärter PU 950-25 zgodnie z informacją o produkcie Mipa PU 950-25.

Zastosowanie jako środek do obróbki wstępnej:

1. Nanieść Mipa 1K Glasprimer przy pomocy gąbki lub szmatki na szklaną powierzchnię.
2. Pozostawić na przynajmniej kilka minut.
3. Przemyć ponownie powłokę przy użyciu Mipa 1K-Glasprimer i pozostawić do wyschnięcia. Po wysuszeniu polakierować w ciągu 24 godzin.
4. System nawierzchniowy Mipa 2K-akrylowy lub poliuretanowy lub 2-warstwowy bazowy BC / WBC + lakiery bezbarwne Mipa 2K (zastosowanie standardowe) lub w celu zagwarantowania lepszej przyczepności:

Polakierować lakierami nawierzchniowymi 2K-akrylowymi lub poliuretanowymi lub (w przypadku systemu 2-warstwowego) lakierem bezbarwnym Mipa 2K utwardzając w/w produkty utwardzaczem Mipa Glashärter PU 950-25 zgodnie z informacją o produkcie Mipa PU 950-25.


Wydajność: —

Instrukcja zastosowania

Kolor

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.


Proporcje mieszania
Utwardzacz
wagowo (lakier : utwardzacz)
objętościowo (lakier : utwardzacz)

Utwardzacz
Lakierowanie całościowe
Lakierowanie częściowe

Czas przydatności do użycia

Rozcieńczalnik

gotowy do natrysku


Lepkość natryskowa
pistolet lakierniczy z kubkiem górnym
Airmix / Airless

Metoda aplikacji
Metoda aplikacji
Utwardzacz
Ciśnienie

(bar)


1,6 - 2

Dysza (mm)

1,2 - 1,3

Liczba
natrysków

1

Rozcieńczalnik

Czas odparowania

Warstwa suchego filmu

Czas suszenia
Temperatura
obiektu
Pyłosuchy
Odporny na
dotyk
Gotowy do
montażu
Gotowy do
szlifowania
Gotowy do
polakierowania

Uwagi

Przechowywanie:

W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 2 lata.

Ustawodawstwo LZO:

—

Warunki aplikacji:

Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Aplikacja:

Mipa 1K-Glasprimer reaguje z wilgocią, dlatego też natychmiast po pobraniu materiału zamknąć szczelnie pojemnik. Unikać wdychania mgiełki lakierniczej. Przed lakierowaniem należy wyraźnie określić lakierowaną stronę szklanej powierzchni (np. za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego do wykrywania strony cynowej w szkłe pławionym float), ponieważ polakierowanie strony cynowej jest niemożliwe.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Żmudzka 6 · 85-028 Bydgoszcz · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl