



Silentstik®

HYBRYDOWY KLEJ AKUSTYCZNY DO PARKIETU

KARTA TECHNICZNA HF22

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Nie zawiera rozpuszczalnika i izocyjanianów
- Klasa A+, EC1
- Doskonała przyczepność do wszystkich typów podłoża
- Doskonałe właściwości mechaniczne i akustyczne
- Nie wymaga czasu wstępnego odparowania

OPIS PRODUKTU

Opatentowany system Silentstik® to wysokowydajny klej hybrydowy przeznaczony do układania parkietu na powierzchniach chłonnych i niechłonnych. Dzięki doskonałym właściwościom akustycznym minimalizuje dźwięki uderzenia oraz odgłosy i hałasy otoczenia. Unikalna koncepcja formułacji, która łączy: elastyczny klej, gumowe kuleczki oraz odpowiednie przestrzenie między pasmami kleju, gwarantuje izolację akustyczną na poziomie 19 dB.

Silentstik® zapewnia również maksymalne właściwości mechaniczne. Co więcej, nie zawiera wody, dzięki czemu eliminuje ryzyko deformacji drewna. Nie powoduje także korozji metali. Odpowiedni do podłóg ogrzewanych.

Klej pozostaje elastyczny w zakresie temperatur: -40°C do +120°C, pozostaje trwale elastyczny.

ZASTOSOWANIE

Do wszystkich rodzajów parkietów drewnianych (pióro-wpust), ze wszystkich gatunków drewna* (łącznie z brzozą, bambusem, a także drewnem egzotycznym), surowych i lakierowanych.

Wielkość desek w przypadku parkietu (pióro-wpust) z drewna litego: minimum 90 do 120 mm szerokości, każda grubość. Wielkość desek w przypadku parkietów warstwowych: powyżej 90 mm szerokości, każda grubość.

* z wyjątkiem buku



DANE TECHNICZNE

Baza	hybrydowa
Kolor	jasnobrązowy
Czas pracy	ok. 40 minut (przy temperaturze +20°C)
Czas wstępnego odparowania	brak
Temperatura stosowania	+10°C do +30°C, temperatura podłoża i materiału nie mniejsza niż +10°C
Obciążenie ruchem pieszym	po około 24 godzinach (w zależności od warunków klimatycznych)
Pełne utwardzenie	po 24-48 godzinach
Szlifowanie i lakierowanie	po 48-72 godzinach

RODZAJE POWIERZCHNI

Jastrych cementowy i anhydrytowy, płyty betonowe, stara podłoga drewniana i posadzka ceramiczna.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być: suche (dla jastrychów cementowych do 2%, dla anhydrytowych do 0,5% wilgotności wg pomiaru metodą CM), odtłuszczone, odpylone, wolne od wszelkich substancji antyadhezyjnych, nośne, mocne, bez rys i spękań. Przed przygotowaniem podłoża zapoznać się z wymaganiami producenta parkietu.

Jeśli podłoże nie ma odpowiedniej wilgotności, a także w przypadku płyt betonowych ułożonych bezpośrednio na gruncie oraz posadzek betonowych w przestrzeni sanitarnej, należy zastosować barierę odcinającą wilgoć Eponal 336 z piaskiem kwarcowym (zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej). Należy zawsze poczekać do całkowitego wyschnięcia zagruntowanej powierzchni.

Jeśli parkiet ma być klejony na starych pokryciach

podłogowych należy upewnić się, że wszystkie elementy są oczyszczone i dokładnie przymocowane do podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA

Do aplikacji stosować można tylko specjalną pacę Bostik (art. nr 30508012, na rysunku „a” poniżej). Zapewnia ona optymalny rozstaw pasm kleju, rozprowadzanych w ciągłych, prostopadłych do klejonej deski liniach. Aby zapewnić odpowiednie rozprowadzenie kleju na spodzie desek należy dociskać je do podłoża przez 40 minut po aplikacji.



1. Naciąć narożnik worka i wylać klej wzdłuż ściany.
2. i 2". Przy użyciu specjalnej pacy Bostik rozprowadzić klej w regularnych, ciągłych pasmach (prostopadle do ułożenia desek lub lekko pod kątem – maksymalnie 20° lub 30°). Należy przestrzegać odpowiedniego zużycia oraz kształtu pasm kleju. Wielkość powierzchni z rozprowadzonym klejem powinna wynosić 50 cm szerokości/głębokości.
3. Ułożyć deski i dociskać przez 40 minut.
4. Ponownie wylać Silentstik® i rozprowadzić na dalszej powierzchni.
5. Utworzyć pasma jako kontynuacja poprzedniego etapu. Jeśli miałyby nastąpić przerwa w pracy dłuższa niż 1 godzina, należy odciąć i usunąć wystające spod desek utwardzone pasma kleju i nałożyć nowe, również jako kontynuacja poprzednich etapów.
6. Możliwość chodzenia: po około 24 godzinach. Jeśli to konieczne można użyć płyt rozkładających nacisk, które umożliwią wyjście z pomieszczenia.

NARZĘDZIA

Paca Bostik.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu nieutwardzony klej usuwać przy pomocy MEK lub acetonu. Wyschnięty klej można usunąć jedynie mechanicznie.

ZUŻYCIE

1,6-2 kg/m² (w zależności od rodzaju podłoża).

UWAGI

Przechowywać parkiet w pomieszczeniu, w którym ma być układany przez kilka dni przed planowaną instalacją (w celu ustabilizowania się drewna pod kątem warunków temperaturowo-wilgotnościowych).

Przestrzegać warunków przechowywania określonych przez producenta parkietu. Klej przed aplikacją powinien mieć temperaturę zbliżoną do warunków panujących w pomieszczeniu, ale mieszczącą się w zakresie określonym w sposobie przechowywania. Podczas instalacji sprawdzić, czy wilgotność otoczenia nie przekracza 65%. W przypadku klejenia parkietu na ogrzewaniu podłogowym należy wyłączyć je na 48 godzin przed układaniem podłogi i stopniowo przywracać do działania po 7 dniach od zakończenia prac.

Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

18 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Szczelnie zamknięty produkt przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIE
30605003	worki aluminiowe 3x5 kg

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- Eponal 336
- piasek kwarcowy

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.