

ULTRALIT PROTECT

**PRZEZNACZONY DO ZABEZPIECZANIA I OCHRONY POWIERZCHNI
TAKICH JAK: BETON, LASTRYKO, KOSTKA BRUKOWA, KAMIEŃ,
INNE POWIERZCHNIE MINERALNE. DO POSADZEK I ŚCIAN.**

OPIS

KONCETRAT w proporcji 1:1 z wodą

ULTRALIT PROTECT jest jednoskładnikowym roztworem niezółknących żywic akrylowych na bazie wody. Niezawierający rozpuszczalników, odporny na promieniowanie UV środek uszczelniający, zaprojektowany w celu ochrony dekoracyjnego/budowlanego betonu stosowanego na podłogach i ścianach (beton polerowany, lastryko, podłogi z suchym zacieraniem, beton wylewany na miejscu, kostka brukowa), który wymaga ochrony przed zabrudzeniem, wykwitami, utratą koloru, działaniem warunków atmosferycznych, mrozem itp. szczególnie na świeżo wylany beton, aby uniknąć skutków degradacji spowodowanej upływem czasu. ULTRALIT PROTECT nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz i może być aplikowany na każdym chłonnym betonie z dowolnym rodzajem wykończenia (od gładkiego do szorstkiego). Może być stosowany na wilgotnych i suchych powierzchniach, zapewniając oddychającą, długotrwałą powłokę.

KORZYŚCI

- przyjazny dla użytkownika (na bazie wody)
- można stosować wewnątrz i na zewnątrz (odporny na promieniowanie UV)
- idealny na świeżo wylany beton lub cegły
- odporny na wodę, olej i brud
- chroni przed wykwitami
- odporny na warunki atmosferyczne
- chroni przed mrozem
- chroni przed blaknięciem kolorów
- do stosowania na świeżym betonie
- długa trwałość i wysoka odporność na ścieranie

MOŻNA STOSOWAĆ NA POSADZKI BETONOWE W OBIEKTACH TAKICH JAK

- centra handlowe
- supermarkety
- hangary samolotowe
- parkingi
- magazyny
- centra dystrybucyjne
- zakłady produkcyjne
- placówki medyczne
- biurowce i inne

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Postać	Biały płyn możliwe podbarwienie
Ciężar właściwy	1,07 gr/cm ³
Lepkość w 20°C	38" Ford 4 cup
Temperatura zapłonu w 20°C	nie dotyczy
pH	7-8
Temperatura zamarzania	0°C
Roztwór	Gotowy do użycia lub wg zaleceń do przygotowania mieszanki
Okres trwałości	1 rok w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OPAKOWANIE



ULTRALIT PROTECT pakowany jest w 5, 20, 30-litrowe pojemniki, 200 litrowe beczki

SZACUNKOWE WSPÓŁCZYNNIKI KRYCIA

Wydajność 1 litra mieszanki - średnio około 8-16 m² w zależności od jakości podłoża, ilości cykli, rodzaju mieszanki (1:3; 1:2; 1:1; 100%)

ZASTOSOWANIE

Środki ostrożności / ograniczenia:

- Chroń przed zamarznięciem.
- Zawsze oczyść powierzchnię, aby usunąć brud, mleczko, związki utwardzające lub powłoki, które mogą uniemożliwić ULTRALIT PROTECT przez nią przeniknąć.

ULTRALIT PROTECT

**PRZEZNACZONY DO ZABEZPIECZANIA I OCHRONY POWIERZCHNI
TAKICH JAK: BETON, LASTRYKO, KOSTKA BRUKOWA, KAMIEŃ,
INNE POWIERZCHNIE MINERALNE. DO POSADZEK I ŚCIAN.**

- Nakładać tylko wtedy, gdy temperatura będzie przekraczać 2°C przez co najmniej 4 godziny po aplikacji.
- Chronić powierzchnie obrobioną ULTRALIT PROTECT przed kontaktem z wodą co najmniej przez 24 godziny po nałożeniu.
- Chronić powierzchnie metalowe, szklane, drewniane, malowane przed kontaktem z ULTRALIT PROTECT. Po przypadkowym nałożeniu produktu na te powierzchnie umyć je niezwłocznie czystą wodą.
- Produkt może nieznacznie przyciemnić posadzkę po nałożeniu.
- Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z Kartą Charakterystyki.

PROCEDURA NAKŁADANIA

- Nakładanie ULTRALIT PROTECT odbywa się środkami stosowanymi do malowania, nakładając dwie warstwy roztworu, odpowiednio rozcieńczonego, w odstępie pół godziny, tak aby produkt wchłonął się kapilarnie, wniknął w najgłębsze partie, zagęścił się w kompletne i jednolicie.
- Dzięki obróbce konsolidacyjnej następuje zmniejszenie mikroporowatości, a co za tym idzie, mniejsza absorpcja wody i mniejsza kruchość, pozostawiając niezmienny ostateczny wygląd poddanego obróbce podłoża.
- Wysoka odporność na promienie ultrafioletowe i żółknięcie ULTRALIT PROTECT zapewnia mu wyjątkową odporność w czasie. ULTRALIT PROTECT jest na ogół rozcieńczany od 50% do 400% w zależności od gęstości obrabianego nośnika.
- Hydroizolację uzyskuje się po 24 godzinach, natomiast maksymalną ochronę i konsolidację osiąga się po 10 dniach od aplikacji.

SPOSÓB UŻYCIA

- Rozcieńcz koncentrat w proporcji 1:1 z wodą (przykład - 0,5 litra koncentratu + 0,5 litra wody). Nałóż rozcieńczony produkt na powierzchnię wałkiem do farb akrylowych lub za pomocą natryskiwacza, a następnie rozciągnij produkt mopem z mikrofibry. Zaleca się wykonanie 2-3 aplikacji.
- **Wydajność:** Jedna warstwa aplikacji powinna wynosić 60-130 g/m², co odpowiada pokryciu 8-16 m² z 1 litra rozcieńczonego produktu.

- **Czas schnięcia i polimeryzacja:** Czas schnięcia jednej warstwy to około 2-3 godziny przy temperaturze +15°C. Polimeryzacja osiąga 96% efektywności w ciągu 24 godzin.
- **Można chodzić i pracować** po wyschnięciu powierzchni, co następuje po około 3 godzinach.
- **Mycie powierzchni** jest możliwe dopiero po 6 dniach od aplikacji, kiedy polimeryzacja produktu jest wystarczająca.
- **Ochrona przed wilgocią:** W przypadku powierzchni narażonych na działanie wody lub wilgoci, należy je chronić przed wilgocią do 24 godzin po aplikacji.

KONSERWACJA

- Nie stosować kwasowych środków czyszczących (o pH poniżej 7) do konserwacji obrobionych posadzek. Chociaż ULTRALIT PROTECT poprawi odporność posadzki betonowej na powstawanie plam, niektóre produkty kwasowe mogą je tworzyć w przypadku pozostawienia tych produktów na powierzchni. Usuwać produkty kwasowe natychmiast po rozpyleniu aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia.
- Codzienne usuwanie pyłu z powierzchni za pomocą mopa z mikrofibry lub suchego mopa do pyłu pomoże utrzymać pożądany efekt.

BEZPIECZEŃSTWO / INFORMACJE ZDROWOTNE

Przechowywać z dala od dzieci. Nie należy pić produktu.

W przypadku kontaktu ze skórą:

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy płukać dokładnie wodą przez 10-15 min. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem okulistą.

W przypadku spożycia:

Skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.

ULTRALIT PROTECT

**PRZEZNACZONY DO ZABEZPIECZANIA I OCHRONY POWIERZCHNI
TAKICH JAK: BETON, LASTRYKO, KOSTKA BRUKOWA, KAMIEŃ,
INNE POWIERZCHNIE MINERALNE. DO POSADZEK I ŚCIAN.**

Po narażeniu drogą oddechową:

Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe środki ostrożności, informacje i bezpieczeństwie i o pierwszej pomocy zawarte są w Karcie Charakterystyki, z którą należy się zapoznać przed użyciem produktu.

WSPARCIE KLIENTÓW:

ULTRALIT PROTECT dostępny jest na całym świecie. W celu uzyskania wsparcia technicznego, informacji o produkcie i danych kontaktowych sprzedawców – prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: **www.ultralit.eu** lub przesłać zapytanie na adres **info@ultralit.eu**