



RAUM X 100

ELASTYCZNA
GŁADŹ
SZPACHLOWA

- Biała, elastyczna gładź szpachlowa na bazie anhydrytu;
- O wydłużonym czasie otwartym pracy;
- Paroprzepuszczalna;
- Do nakładania ręcznego i maszynowego;
- Do spoinowania i wygładzania ścian i sufitów;
- Łatwa w aplikacji i obróbce;
- **Nie pyli się podczas szlifowania;**
- Zbrojona mikrowłóknami.

ZASTOSOWANIE

RAUM X 100 jest białą dwufunkcyjną masą szpachlową przeznaczoną do spoinowania i szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych oraz do robot wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie. RAUM X 100 może być stosowany na podłoża cementowo-wapienne, betonowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy. Zbyt chłonne powierzchnie należy zagruntować stosując grunt E 100. W celu wzmocnienia słabszych, zwietrzałych powierzchni należy zastosować grunt drobnocząsteczkowy E 200. **Nie należy nakładać RAUM X 100 na farby kredowe i ftalowe.**

PRZYGOTOWANIE MASY

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie aż do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. W przypadku uzupełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta niż w przypadku gładzi.

SPOSÓB UŻYCIA

Gładź należy nakładać równomiernie na podłoże za pomocą pacy ze stali nierdzewnej jednocześnie ją dociskając. **Nadaje się ona również do aplikacji hydrodynamicznej.** Po wyschnięciu drobne nierówności usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania.

ZUŻYCIE

Około 1 kg suchej masy na 1 m², przy grubości 1 mm.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki	0,30 ÷ 0,35 l wody na 1 kg zaprawy
	6 ÷ 7 l wody na 20 kg zaprawy
Czas otwarty pracy	około 20 minut
Czas gotowości do pracy	około 12 godzin (przy zachowaniu odpowiednich warunków)
Maksymalna grubość jednej warstwy	do 2 mm
Temperatura przygotowania zaprawy	od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C