



## KLEJ I USZCZELNIACZ POINT 103 STONE

Klej i uszczelniający na bazie polimerów MS, który reagując z wilgocią zawartą w powietrzu, tworzy trwałą, niezwykle mocną i elastyczną szarą spoinę, odporną na ciepło, wibracje i nadającą się do malowania. Zalecany do większości powierzchni (w tym mokrych) – metalu, szkła, plastiku, drewna itp. Nadaje się do zastosowań domowych, do klejenia i uszczelniania różnych rodzajów kamienia. Nie zmienia koloru kamienia, cegły, betonu, marmuru. Odporny na słabe kwasy, oleje mineralne, tłuszcze alifatyczne. Nie powoduje korozji metalu. Nadaje się do klejenia i uszczelniania powierzchni porowatych i nieporowatych. Odpowiedni do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Wytrzymałość na rozciąganie (siła wiązania) – 28 kg/cm<sup>2</sup>. Czas wiązania 3 mm/dzień. Wydajność z fiolki ok. 10 m spoiny (średnica 5 mm).

### Zalety

- Trwale elastyczny szew.
- Wysoka przyczepność: 28 kg/cm<sup>2</sup>.
- Po utwardzeniu odporny na mróz i wilgoć.
- Szybka przyczepność początkowa.
- Doskonała przyczepność do mokrych powierzchni.
- Nadaje się do pomalowania.
- Skleja i uszczelnia.
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Neutralny chemicznie i bezwonny.

### Doskonała przyczepność do:

- Kamienia
- Ceramiki
- Drewna
- Betonu
- Metali
- Gipsu
- Szkła
- Tynku
- Twardej PVC
- Polistyrenu

## KARTA TECHNICZNA

### Zastosowanie

Do użytku domowego, do klejenia i uszczelniania różnych rodzajów kamienia.

### Dane techniczne

| Parametr                                         | Jednostka          | Certyfikacja   | Wartość           |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Kolor                                            |                    |                | Szary             |
| Baza                                             |                    |                | MS Polimer        |
| Siła przyczepności po utwardzeniu                | kg/cm <sup>2</sup> |                | 28                |
| Gęstość                                          | g/cm <sup>3</sup>  |                | 1,34              |
| Tworzenie się naskórka                           | min                | @ +23°C/50% RH | 10–15             |
| Czas pełnego utwardzenia (2,5 mm)                | godz.              | @ +23°C/50% RH | 24                |
| Mobilność                                        | %                  | ISO 9047       | 20                |
| Wydłużenie do zerwania                           | %                  | ISO 8339       | 325+-75           |
| Moduł 100%                                       | MPa                | ISO 37         | 1,32              |
| Twardość wg Shore'a A                            |                    | ISO 868        | 45                |
| Wyciek pionowy                                   | mm                 | ISO 7390       | 0–3               |
| Kurczenie się                                    | %                  | ISO 10563      | 2                 |
| Odporność na działanie temperatur po utwardzeniu | °C                 |                | -40 °C ... +90 °C |
| Temperatura otoczenia pracy                      | °C                 |                | +5 °C ... +40 °C  |
| Wydajność, szwy                                  | m                  |                | 10                |
| Objętość                                         | ml                 |                | 290               |

### Sposób użycia

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i brudu. Odciąć końcówkę kartusza i przykręcić dołączoną dyszę. Włożyć kartusz do pistoletu strzykawkowego i napełnić dyszę klejem, naciskając kilkakrotnie spust pistoletu. Wycisnąć klej na jedną z klejonych powierzchni w postaci pasków lub kropek. Docisnąć klejone powierzchnie do siebie. Naskórek tworzy się w ciągu 10–15 minut. Temperatura stosowania od +5 °C do +40 °C. Odporność na działanie temperatur po utwardzeniu -40 °C ... +90 °C.

### Ograniczenia

- Nie stosować PE, PP, bitumu, częściowo wulkanizowanej gumy, chloroprenu lub innych materiałów, które mogą uwalniać oleje, plastyfikatory lub rozcieńczalniki.
- Nie stosować farb na bazie żywic alkidowych.
- Nie nadaje się do ciągłego kontaktu z wodą.
- Nie nadaje się do klejenia i uszczelniania akwariów i terrariów.
- Nie nadaje się do szklenia strukturalnego.

## KARTA TECHNICZNA

### Certyfikacja



EN 15651-1:2012 Type F-EXT-INT  
EN 15651-3:2012 Type S Class S 2  
EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

### Warunki przechowywania

Nieotwarty produkt należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Okres przydatności – 18 miesięcy od daty produkcji, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przechowywania.

### Opakowanie

Plastikowy wkład 290 ml, 12 wkładów w pudełku.

### Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów.

### Gospodarowanie odpadami

Całkowicie opróżnić opakowanie i zutylizować zgodnie z wymogami.