



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Nazwa produktu	
RUST BLOCKER by DECO COLOR® aerosol line	
Numer artykułu	
18 300; 18 400; 18 500; 18 600; 18 700; 18 800; 18 900; 18 950;	
Dostawca/Producent	
Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa; Józefa Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska	
Opis produktu	
Profesjonalny lakier ochronny do metali. Produkt łączący cechy : 1. podkładu o doskonałej przyczepności 2. aktywnej ochrony antykorozyjnej w technologii LCI (blokującej proces utleniania) 3. farby szybko schnącej o wyjątkowej sile krycia 4. skutecznej ochrony przed wpływem środowiska Dysza FUN 360° pozwala aplikować w każdej pozycji, szerokim i wąskim strumieniem. Do stosowania bezpośrednio na rdzę lub stare powłoki lakiernicze.	
Właściwości produktu	
Aktywny system zapobiegania rdzy Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji Zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się korozji Nowoczesna technologia LCI Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni Chroni przed wpływem środowiska Oferta w 8 podstawowych kolorach Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz Zastosowano gazy wolne od CFC	
Właściwości fizyczne i chemiczne	
Pojemność	400 ml
Baza	żywica alkidowa modyfikowana
Kolor	wg. numeracji RAL
Połysk	półmat
Temperatura stosowania	15-25°C
Czas schnięcia	do 8 min
Nieprzylepny	15-20 min
Twardy/gotowy do pokrycia	10-14 h
Wydajność	1,5-2m ² w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 100°C
Zawartość LZO	około 70 %
Zawartość substancji trwałych	około 30 %



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Odporność na benzynę	dobra
Odporność na alkohol	ograniczona
Stosowanie podkładów	wykluczone
Możliwość nanoszenia innych powłok	wykluczone

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić

Sposób użycia

Najlepiej malować w temperaturze około 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

Karta techniczna produktu wersja 05 z dnia 01-03-2022