

Opis

Szybkoschnący lakier bezbarwny typu UHS charakteryzujący się krótkim czasem schnięcia, wysokim, długotrwałym połyskiem i bardzo dobrą rozlewnością.


Właściwości

- bardzo łatwa aplikacja z doskonałą rozlewnością,
- czas schnięcia (60 ° C / 140 ° F): 10-15 min,
- czas schnięcia (20 ° C / 68 ° F): 3-4 godziny,
- długa żywotność mieszanki (> 60 min),
- ołśniewający i długotrwały połysk,
- wysoka trwałość i odporność na żółknięcie,
- zgodny z VOC 420,
- utwardzacz 9122/9123/9125/9127 (proporcja 2:1).

Przygotowanie podłoża

Warstwa bazowa powinna być całkowicie sucha. Produkt przetestowany na bazach wodorozcieńczalnych.

Informacje o aplikacji

	Proporcje mieszania	Objętościowo	Wagowo ⁽²⁾
	9130 Spectrum	2	2
	9122/9123/9125/9127 UHS Utwardzacz	1	1
	7050/7070 Rozcieńczalnik akrylowy	5 – 10 % ⁽¹⁾	5 – 10 %
¹ W przypadku 10% rozcieńczalnika produkt nie jest zgodny z VZO/LZO ² Pełna tabela proporcji wagowych jest dostępna na końcu niniejszej Karty Technicznej			
	Ustawienie pistoletu		
	Zasilanie grawitacyjne:	1,2 – 1,4 mm	
	Ciśnienie:	2 – 2,2 bar	Patrz instrukcja producenta
	Aplikacja		
	Ilość warstw:	1,5 - 2	
	Odparowanie pomiędzy warstwami:	5 - 10 minut	
	Odparowanie przed wygrzaniem:	5 minut	
	Całkowita grubość suchej powłoki:	50 - 60 mikronów /przy 2 warstwach	
	Lepkość RFU DIN4 cup at 20 °C/68 °F:	17 - 18 sekund	
Uwaga: W celu osiągnięcia zadowalającego efektu końcowego konieczne jest przestrzeganie czasów odparowania między warstwami.			

Czas schnięcia

	Utwardzacz	9122	9123	9125	9127
	Szybkość utwardzania	Superszybki	Szybki	Standardowy	Wolny
	Pyłosuchość (20°C/68°F)	20 min	30 min	30 min	35 min
	Suche do polerowania (60°C/140°F)	10 min	10 – 15 min	15 min	15 – 20 min
	Polerowanie jest możliwe natychmiast po ostygnięciu.				
	Suche do polerowania (20°C/68°F)	2 – 3 h	3 h	3 – 4 h	5 – 6 h
	IR	7 min	10 min	10 – 15 min	15 min
Żywotność (20°C/68°F)			60 – 80 min		

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO UTWARDZACZA w zależności od wielkości pracy i temp. aplikacji

	Temperatura	15 – 20 °C 59 – 68 °F	15 – 20°C 59 – 68 °F	20 – 30°C 68 – 86 °F	>30 °C >86 °F
	Szybkość utwardzacza	Superszybki	Szybki	Standardowy	Wolny
	Rozmiar podłoża	małe powierzchnie	małe i średni powierzchnie	wszystkie rozmiary	wszystkie rozmiary
	Zdecydowanie zaleca się nakładanie lakieru bezbarwnego w temperaturze wyższej niż 15 °C / 59 °F.				

Produkty uzupełniające

9122/9123/9125/9127 2K Utwardzacz (Superszybki/Szybki/Standardowy/Wolny)

7050/7070 Rozcieńczalnik akrylowy (Standardowy/Wolny)

Testowanie materiału

Wszelkiego rodzaju badania zastosowanego materiału (próba przyczepności, próba uderzeniowa, odporność chemiczna, badanie w komorze solnej...) należy wykonać co najmniej 15 dni po aplikacji.

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Pakowanie
9130-1	X13 Spectral	1 L	12 szt.
9130-5	X13 Spectral	5 L	3 szt.

VOC

2004/42/IIB(d) (420) <420

Właściwości fizyczne

Gęstość (20 °C/68 °F): 1,01 – 1,03 kg/L

Okres przydatności

Min. 24 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Tabela 1.1 – Proporcje mieszania wg wagi 2:1 + 5 % (9122/9123/9125/9127 Utwardzacze)

Ilość produktu gotowa do użycia (ml)	Waga Lakier bezbarwny	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz + rozcieńczalnik
100	66	99	102
250	165	248	255
330	217	327	336
500	329	495	510
750	494	743	765
1000	658	990	1019

Tabela 1.2 – Proporcje mieszania wg wagi 2:1 + 10 % (9122/9123/9125/9127 Utwardzacze)

Ilość produktu gotowa do użycia (ml)	Waga Lakier bezbarwny	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz	Waga Lakier bezbarwny + utwardzacz + rozcieńczalnik
100	64	96	102
250	159	240	254
330	210	317	335
500	319	480	508
750	478	720	762
1000	638	959	1016

Informacje dodatkowe**TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu. Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.