

AKRYBET B30 EKO POSADZKA

farba akrylowa do malowania posadzek betonowych

OPIS PRODUKTU

AKRYBET B30 EKO POSADZKA to najwyższej jakości ekologiczna, bezrozpuszczalnikowa akrylowa farba do dekoracyjno - ochronnego malowania posadzek betonowych i innych poziomych podłoży mineralnych. Farba posiada wysoką odporność na stałe oddziaływanie wody, detergentów, ścieranie spowodowane ruchem pieszym i kołowym oraz kontrolowane działanie smarów, olejów oraz płynów z urządzeń i pojazdów silnikowych.



ZASTOSOWANIE

Farba akrylowa AKRYBET B30 EKO POSADZKA przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania podłoży mineralnych takich jak: posadzki w halach przemysłowych, magazynach, garażach i parkingach podziemnych, piwnicach, balkony, tarasy oraz podłoża asfaltowe. Farbę można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże malowane powinno być wysezonowane, mocne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu oraz luźno związanych elementów. W przypadku obecności glonów lub grzybów podłoże należy zmyć preparatem BIOTOX TOTAL. Podłoża o dużej nasiąkliwości zalecamy wstępnie zagruntować dyspersyjnym gruntem FIXGRUNT U. W zależności od podłoża grunt odpowiednio rozcieńczyć wodą. Nie gruntować powierzchni niskonasiąkliwych i nie doprowadzić do „zeszklenia” powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę AKRYBET B30 EKO POSADZKA przed użyciem dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć max. 5 % obj. wodą. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową agregatem hydrodynamicznym. Dla zapewnienia trwałości powłoki należy nałożyć dwie warstwy farby. Do malowania pierwszej (gruntującej) warstwy należy użyć farby z dodatkiem 10% wody. W przypadku podłoży bardzo chłonnych oraz w przypadku zastosowania na zewnątrz zalecamy

wykonanie gruntowania gruntem FIXGRUNT U. Po min. 6 godzinach można nakładać właściwą warstwę ochronną podłoża złożoną z dwóch warstw farby AKRYBET B30 EKO POSADZKA.

Nakładanie drugiej warstwy należy wykonać po minimum 6 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy. W celu poprawy odporności na powstawanie śladów po oponach oraz w celu ułatwienia utrzymania czystości posadzki zalecamy po 3 dniach od nałożenia warstw farby nałożyć 1 - 2 warstwy powłoki AKRYBET FINISH EKO. Podłoża betonowe wymalowane farbą AKRYBET B30 EKO POSADZKA zabezpieczone lakierem AKRYBET FINISH EKO są odporne na ograniczone w czasie działanie olejów, smarów i benzyn.

DODATKOWE INFORMACJE

Świeże podłoża betonowe lub podłoża naprawiane zaprawami cementowymi można malować farbą AKRYBET B30 EKO POSADZKA po upływie 28 dni. Prace malarskie należy prowadzić przy temperaturze podłoża, otoczenia i wyrobu w zakresie od +8°C do +25°C oraz wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80%. Wykonywanie prac w obniżonej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności wydłuża czas schnięcia powłoki farby. Podczas prac malarskich i do czasu min. 12 godz. od ich zakończenia chronić powłokę przed opadami atmosferycznymi oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.

Nie należy stosować farby podczas występowania mgły lub rosy. Zaleca się malowanie odrębnej powierzchni podłoża wyrobem pochodzącym z tej samej partii produkcyjnej. Po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. W przypadku zastosowania wewnątrz pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. Przy użyciu preparatów dezynfekcyjnych należy każdorazowo sprawdzić odporność powłoki na ich działanie. Firma LAKMA[®] SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny
Temperatura pracy (wyrobu, podłoża i powietrza)	+ 8° C- +25 ° C
Ilość warstw	Min. 2
Schnięcie	Min. 12 godzin *
Nanoszenie kolejnej warstwy	Min. 6 godzin*
Lepkość (KWφ10mm, wypływ 50ml)	Ok. 20-25 s.
Gęstość	Ok. 1,20 g/cm ³
Stopień połysku	Mat
Największy rozmiar ziarna (granulacja) PN-EN 13300;2002	Drobna (<100µm)
Zawartość substancji stałych	Powyżej 51%

Rozcieńczalnik	Woda
Czyszczenie narzędzi	Woda
Wydajność w zależności od chłonności podłoża	Ok. 8 - 10 m ² / l przy jednokrotnym malowaniu

* przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%.

KOLORYSTYKA

Biały, żółty, niebieski, różowy, czerwony tlenkowy, szary, szary ciemny, grafitowy, zielony, beżowy

SKŁADOWANIE

24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C.

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
10 l	-	33	ok. 503 kg
4 l	-	80	ok. 495 kg
1 l	-	240	ok. 495 kg

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Atest Higieniczny PZH

Certyfikat Zgodności nr BL1/1/2021

BHP I P POŻ.

Wyrób niepalny. Chronić przed dziećmi.

EUH208 Zawiera masa 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2 metylo-2H-izotiazole-3-onu (3:1); Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.



Aktualizacja 24.08.2022

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.