

Środek o bardzo intensywnym działaniu, stosowany podczas usuwania graffiti tylko w dwóch skrajnych przypadkach:

1 – na powierzchniach porowatych do bardzo trudno rozpuszczalnych farb graffiti, których nie udało się usunąć preparatem **AGS 2+**, gdzie może być użyty tylko na odpornych chemicznie materiałach, jak np. większość kamieni: piaskowiec, granit, marmur, trawertyn, okładzinach ceramicznych: cegła, klinkier, gres, oraz surowym betonie i nie pigmentowanych prefabrykatkach: AmerBlok, CJ-Blok itp.

2 – na powierzchniach gładkich wyłącznie do doczyszczania trudnych resztek graffiti tzw. „cieni”, których nie udało się usunąć przy użyciu **AGS 5 SR**, gdzie może być użyty wyłącznie na odpornych chemicznie materiałach, jak powierzchnie metalowe – malowane lakierami chemio-utwardzalnymi, cynkowane, kwasoodporne, tworzywa sztuczne (np. estrodur, polietylen) laminaty, szkło itp.

Uwaga! – nie stosować na delikatnych podłożach jak np. elewacje tynkowane, wapień, poliwęglan, pleksiglas, metalach powlekanych farbami ftalowymi lub proszkowo, anodowanym aluminium itp. Działa efektywnie w dodatnich temperaturach. Podlega biodegradacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia, z której będzie usuwane graffiti musi być sucha.

Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić temperaturę otoczenia i powierzchni, które mają bezpośredni wpływ na efektywność i tempo usuwania graffiti, w myśl zasady:

- im cieplej, tym szybciej zachodzi proces usuwania,
- im chłodniej, tym czas ten ulega zdecydowanemu wydłużeniu.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać!

1. Na powierzchniach porowatych:

- Nanieść grubą warstwę **AGS 60 żel** na obszar graffiti za pomocą pędzla poliamidowego, a następnie odczekać kilkadziesiąt minut (w niższych temperaturach dłużej) tj. do uzyskania wizualnego efektu rozpuszczenia farb.
- W między czasie, przy użyciu **szczotki poliamidowej** rozcierać obszar graffiti okrężnymi ruchami, aby odspoić rozpuszczoną farbę od powierzchni.
- Następnie, przy użyciu **myjki ciśnieniowej** zmyć graffiti wodą o temp. 60 °C, pod ciśnieniem 60-150 bar (dostosowując do odporności materiału). Zmywanie przeprowadzić od dołu ku górze!
- Po usunięciu „grubych” nawarstwień farby graffiti, zwykle w strukturze powierzchni pozostają jej resztki, do których usunięcia należy zastosować **AGS 60 płyn** według instrukcji. W trudnych przypadkach, jeśli **AGS 60 płyn** nie dał efektu zastosować **AGS 10** lub **AGS 7** – zgodnie z ich instrukcją.

2. Na powierzchniach gładkich:

- Z uwagi na intensywne działanie środka wykonać próbę na małym fragmencie, dla oceny jego reakcji z powierzchnią.
- Nanieść stosunkowo grubą warstwę **AGS 60 żel** na obszar resztek graffiti „cieni” za pomocą pędzla poliamidowego.
- Odczekać kilkadziesiąt sekund lub kilka minut (w niższych temp. dłużej) tj. do czasu reakcji środka z farbą, co można zaobserwować przecierając delikatnie obszar napisu **miękką szczotką**. Jest to kluczowy moment dla osiągnięcia efektu, dlatego zabieg musi być prowadzony w stosunkowo krótkim czasie i pod stałą kontrolą!
- Następnie, przy użyciu **miękkiej szczotki** rozcierać obszar graffiti okrężnymi ruchami aby odspoić rozpuszczoną farbę.
- Odspojoną farbę zmyć od dołu w górę wodą z detergentem, używając szczotki samochodowej lub spłukać wodą z **atomizera**. Nie zaleca się standardowego ścierania graffiti przy użyciu papierowego czyściwa lub myjki ciśnieniowej!
- W razie potrzeby powtórzyć zabieg, a na koniec umyć cały obszar wodą z detergentem i pozostawić do wyschnięcia.

ZUŻYCIE

- W zależności od użycia na gładkich lub porowatych powierzchniach intensywności farb, temperatury otoczenia, zużycie środka wynosi od 0,1 do 0,3 litra na 1 m² graffiti. W różnych przypadkach może być mniejsze lub większe.

DANE TECHNICZNE

- Postać: żel
- pH: 14
- Zapach: rozpuszczalników organicznych

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w temperaturze dodatniej od 4 - 25°C, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed nadmiernym nagrzaniem! Trwałość użytkowa 24 m-ce.

ŚRODKI OCHRONY BHP

Używać standardowej odzieży ochronnej, w tym: podczas nanoszenia środka **okularów** i **rękawic nitrylowych**, a przy ewentualnym splukiwaniu pod ciśnieniem osłony twarzy - **przyłbica**.

OZNAKOWANIE

Niebezpieczeństwo



PRODUCENT



TRION TENSID AB
Uppsala, Szwecja
www.trion.se

Działa szkodliwie po połknięciu. (H302)
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. (H314)

Produkt podlega regulacji przepisom transportowym ADR.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat danych technicznych, toksykologicznych, oceny wpływu dla zdrowia, środowiska, transportu i przechowywania znajdują się w karcie charakterystyki.

WSKAZÓWKA

Ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANTOWANE DORADZTWO TECHNICZNE

Zapewniamy praktyczne doradztwo techniczne na etapie doboru produktu, norm zużycia, podczas jego stosowania i eksploatacji.

- **Tel** 033/ 816 80 80, 816 48 48, **Fax** wew. nr 9
- **Kom** 577 77 88 08, 602 29 34 86, 602 33 40 70, 692 676 403
- **e-mail** biuro@ags.info.pl **strona** www.ags.info.pl
- **sklep internetowy** www.sklepms.pl

Ponadto, oferujemy szkolenia z całego zakresu systemu AGS® oraz tematyczne porady instruktazowe na miejscu prac.

UWAGI OGÓLNE

Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA z dnia 01.02.2023r. zastępuje wcześniejsze i jest sporządzona na podstawie naszej aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby, w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadzą do optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe zastosowanie produktu. Nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań i sposób użycia naszych wyrobów, dlatego z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora.