



RENOWACJA: FARBA NA PODŁOGI I SCHODY



Przeznaczenie

- **dobra przyczepność do podłoża**
- **nie wymaga podkładu**
- **do wewnątrz**
- **na różne rodzaje powierzchni**
- **posiada atest higieniczny NIZP PZH - BIP**

Idealna do renowacji schodów i podłóg, nowych oraz malowanych. Na powierzchnie z drewna, panele laminowane, płytki ceramiczne i kamienne, terakotę oraz beton. Do zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych o umiarkowanym natężeniu ruchu. Odporna na ścieranie i zarysowania, łatwa w utrzymaniu czystości.

Kolory

len, taupe, popielaty, antracyt

Opakowania

700ml
2L

Parametry techniczne

wygląd powłoki:	mat
ilość warstw:	2
nanoszenie drugiej warstwy:	po 2 - 4 godz.
całkowity czas schnięcia:	8 godz.
wydajność:	12 m ² /l (zależy od chłonności podłoża)
narzędzia:	pędzel, wałek gąbkowy
termin przydatności:	4 lata
limit zawartości LZO:	kat. A/i/FW 140 g/l - maks. 139 g/l

Przygotowanie podłoża

Malowane powierzchnie powinny być suche i czyste. Należy je dokładnie umyć i odtłuścić, zmyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. Panele i boazerie dokładnie umyć i odtłuścić, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić. Łuszczącą się farbę usunąć. Sęki w surowym drewnie należy uszczelnić masą szpachlową do drewna. W razie konieczności nierówności przeszlifować papierem ściernym i odpylić. Nie należy stosować bezpośrednio na powierzchnie woskowane i olejowane. Silikon należy usunąć przed nałożeniem farby. Nałożyć ponownie po całkowitym wyschnięciu farby. Nie stosować na wannach, zlewach lub powierzchniach, które będą całkowicie zanurzone w wodzie.

Aplikacja

Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać. Dokładnie wymieszać przed użyciem. W przypadku kilku opakowań farby tego samego koloru, ale z różnych partii produkcyjnych - wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym. Malować w temperaturze od 10°C do 25°C. Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć 2 warstwy za pomocą pędzla lub wałka gąbkowego. Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 10 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.

Informacje dodatkowe

Przed zastosowaniem farby zalecane jest wykonanie malowania próbnego na niewielkiej powierzchni, gdyż mogą wystąpić różnice między kolorem rzeczywistym a oznaczniakiem koloru, wynikające z techniki drukarskiej.

Atest NIZP PZH – PIB nr B.BK.60111.0610.2023

Usuwanie plam i zabrudzeń

Zabrudzenia usunąć miękką gąbką i wodą w czasie nie dłuższym niż 15 minut od ich powstania. Do usuwania codziennych plam i zabrudzeń, które powstają podczas użytkowania można użyć domowych środków czyszczących. Należy unikać stosowania produktów na bazie wybielaczy.

Mycie narzędzi

Po zakończeniu prac usunąć jak najwięcej farby z pędzli i wałków przed umyciem ich w ciepłej wodzie z mydłem.

Magazynowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 5°C do 25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Przed kolejnym użyciem sprawdzić stan farby.

Utylizacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 02.02.2024