

Membrana dachowa TOPDACH 3000

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności.

Może być wykonana na zamówienie w wersji z dwiema taśmami samoprzylepnymi – SK2.

Znajduje zastosowanie jako wstępne krycie do dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych, niedeskowanych.

Nadaje się do stosowania przy renowacji dachu i poddasza w „technologii odwróconej”.

Produkt nie wymaga zachowania szczeliny wentylacyjnej między membraną, a izolacją termiczną (wełna mineralna, szklana itp.), co oznacza, że membrana może stykać się bezpośrednio z ociepleniem.

Montaż ostatecznego pokrycia dachowego na membranie należy wykonać zawsze z zastosowaniem łąty i kontrłąty. Nadaje się do stosowania prawie pod wszystkie typy pokryć dachowych – w szczególności pod dachówki betonowe, ceramiczne, blachodachówki i blachy trapezowe.

Gramatura ok. 100 g/m²

Paroprzepuszczalność 3000 g/m²/24h

Wartość Sd Sd = ca. 0,02 m

Odporność na UV 3 miesiące*

Rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m²

Reakcja na ogień F

Wodoszczelność W1

Wytrzymałość na zerwanie MD ≥ 170 N/50 mm (+/- 70 N/50 mm)

Wytrzymałość na zerwanie CD ≥ 90 N/50 mm (+/- 50 N/50 mm)

Wydłużenie MD $\leq 80\%$

Wydłużenie CD $\leq 80\%$

Odporność na rozdzieranie MD ≥ 90 N (+/-80 N)

Odporność na rozdzieranie CD ≥ 100 N (+/-90 N)

Elastyczność przy niskiej temperaturze at -20 °C Potwierdzona

Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD <30%

Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD <30%

Zmiana wydłużenia MD $\leq 80\%$

Zmiana wydłużenia CD $\leq 80\%$

Substancje szkodliwe Nie zawiera