

DISPROBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 12.05.2023

Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania lekkich powłok hydroizolacyjnych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych.

Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych - tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg asfaltowych). Powstała powłoka jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, wodę słabe kwasy i zasady, na działanie substancji agresywnych zawartych w ziemi. Dzięki właściwościom tiksotropowym powłoka nie spływa z pionowych powierzchni, nawet w wysokich temperaturach. Masę można nakładać na suche i wilgotne powierzchnie. Nie uszkadza styropianu.



ZALETY

- ▶ działa na suchych i wilgotnych podłożach
- ▶ nie spływa z pionowych powierzchni nawet w wysokich temperaturach
- ▶ bez rozpuszczalników
- ▶ można stosować w kontakcie ze styropianem
- ▶ duża wydajność

ZASTOSOWANIE

- ▶ renowacja i konserwacja pokryć dachowych
- ▶ bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy, włókny, tkaniny technicznej
- ▶ zabezpieczenie przed wilgocią podziemnych części budowli
- ▶ podposadzkowe izolacje przeciwwilgociowe piwnic, garaży, tarasów i balkonów
- ▶ gruntowanie podłoża pod papy lub powłoki bitumiczne po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 do 1:2 w zależności od chłonności podłoża

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania normy:

PN-B-24000:1997

Produkt posiada atest higieniczny:

Nr 327/322/332/2020

DISPROBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 12.05.2023

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Skład	asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki
Wygląd zewnętrzny	brunatna masa po wyschnięciu tworzy czarną powłokę
Konsystencja	lekka tiksotropowa pasta
Gęstość	1 g/cm ³
Warunki aplikacji	
Temperatura aplikacji, opakowania i podłoża	od +5°C do +30°C
Minimalna grubość warstwy po wyschnięciu	1 mm
Czas schnięcia powłoki / warstwy	≤ 6 h
Zużycie:	
- gruntowanie	0,2-05 kg/m ²
- powłoki hydroizolacyjne	0,8-1,2 kg/m ² na jedną warstwę
Ilość warstw:	
- gruntowanie	1 warstwa
- powłoki hydroizolacyjne	od 2 do 4 warstw
Czyszczenie narzędzi	wodą, po zaschnięciu czyszcikiem do bitumów lub rozpuszczalnikiem organicznym

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt), mierzone w temp. 23°C i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas schnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

- Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć stare, kruche i łuszczące się warstwy, luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia, środki antyadhezyjne i pył. Części metalowe odrdzewić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Ściany fundamentowe powinny być wyszpachlowane i wyrównane zaprawą cementową, a nowe betony związane i wysezonowane.
- W przypadku renowacji pokryć papowych usunąć luźne fragmenty papy i inne zanieczyszczenia, istniejące pęcherze i wybrzuszenia przeciąć na krzyż i podkleić lepikiem ABIZOL KL-DM, a wyrwy i ubytki wypełnić masą szpachlową ABIZOL G.
- We wszystkich zastosowaniach podłoże zagruntować DISPROBITEM rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 do 1:2 (nie stosować gruntów rozpuszczalnikowych) i poczekać do jego wyschnięcia. W czasie upałów, przed rozpoczęciem gruntowania DISPROBITEM, podłoże należy zwilżyć.

DISPROBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 12.05.2023

Aplikacja

- Stosować na zimno. Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej. Dokładanie wymieszać używając mieszadła wolnoobrotowego. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej, prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej warstwy.
- **Renowacja i konserwacja pokryw dachowych** - nałożyć przynajmniej dwie warstwy. W miejscach styków połaci dachowej z kominem oraz przy kanałach i kominach wentylacyjnych należy wzmocnić powłokę przez wtopienie tkaniny zbrojącej i wywiniecie jej na odpowiednią wysokość. W celu wydłużenia żywotności powłoki zaleca się ostatnią, moką warstwę masy posypać posypką mineralną.
- **Bezspoinowe powłoki dachowe** - na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże DISPROBIT nanosić pasami o szerokości zbliżonej do szerokości tkaniny zbrojącej, zaczynając od najniższej położonej części dachu. Grubość równomiernie rozprowadzonej warstwy nie powinna przekroczyć 1 mm. Na świeżej warstwie, dokładnie dociskając, wtapiamy włókninę polipropylenową o gramaturze 60 g/m², pamiętając o zakładach na łączeniach. Minimalna szerokość zakładów wynosi 10 cm przy długości wkładki nie przekraczającej 6 m i około 20 cm, gdy jest dłuższa. Pozostawić do wyschnięcia. Na ułożonych pasach tkaniny należy rozprowadzić taką ilość masy, by uzyskać całkowite nasycenie tkaniny masą. Ostatnią warstwę posypać dokładnie posypką mineralną. Kontynuowanie prac na warstwie zbrojonej zaleca się nie wcześniej niż dnia następnego.
- **Hydroizolacje podziemnych części budowli i podposadzkowe** – po należyтым wyschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładać masę przynajmniej w dwóch warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów pasami z tkaniny technicznej. Odczekać kilka dni, aby z całej grubości powłoki odparowała wilgoć. Podziemne części budowli ostrożnie obsypać ziemią, uważając aby nie uszkodzić warstwy izolacji.
- **Grunтовanie** - DISPROBIT należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1 lub 1:2 i dokładnie wymieszać. Aplikować za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej na przygotowaną powierzchnię.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Produkt nie może być aplikowany w czasie deszczu lub mrozu.
- Nie zaleca się sklejania dwóch niechłonnych powierzchni.
- Produkt nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych.
- Nie zaleca się stosowania na metalach wrażliwych takich jak miedź lub jej stopy, może przebarwiać powierzchnię.

PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu. Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, z dala od grzejników, w temperaturze od +5°C do +35°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

DANE KATALOGOWE

Indeks	Opakowanie	Pojemność	Ilość na palecie	Kod EAN
10004637	wiadro	5 kg	76	590 7516 99573 6
10004638	wiadro	10 kg	44	590 3518 05763 2
10004639	wiadro	20 kg	33	590 3518 05764 9

DISPROBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa



Karta techniczna wyrobu. Data aktualizacji 12.05.2023

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi. Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU I PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Selena S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com

Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

