

PRIMER-T

JEDNOSKŁADNIKOWY BEZBARWNY GRUNT NA GŁADKIE POWIERZCHNIE POD PŁYNNNE MEMBRANY POLIURETANOWE HYPERDESMO

OPIS: PRIMER-T jest jednoskładnikowym podkład gruntujący, niebrudzący, przezroczystym podkładem zaprojektowanym specjalnie w celu zwiększenia przyczepności HYPERDESMO T do nieporowatych podłoży. Oprócz HYPERDESMO T może być stosowany z dowolnym produktem z serii HYPERDESMO. Pod względem chemicznym PRIMER-T składa się z organicznych silanów i specjalnych dodatków, które optymalizują zwilżanie podłoża w mieszaninie rozpuszczalników. Wystarczy nałożyć go szmatką, którą należy wetrzeć grunt w gładką powierzchnię przed aplikacją płynnej membrany. W ciągu 10-15 minut od aplikacji PRIMER-T powierzchnia jest gotowa do nałożenia membrany, które ma być pokryte HYPERDESMO T.

ZASTOSOWANIA: Jako podkład pod powierzchnie nieporowate, takie jak: Płytki zeszlone, szklwione szkło, lekko porowaty marmur itp.

JAK STOSOWAĆ: Oczyszczyć powierzchnię z materiałów sypkich, kurzu, oleju i smaru i sprawdzić, czy powierzchnia jest sucha. Następnie nałóż szmatką w taki sposób, w jaki czyści się powierzchnię. Pozostaw podkład do wyschnięcia na około 10'-15', a następnie nałóż HYPERDESMO T.

ZALETY : Szybkie schnięcie ,nie wymaga rozcieńczania, nie brudzi podłoża , łatwa aplikacja

ZUŻYCIE: Minimalne całkowite zużycie: 0,1-0,2l/m²

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: PRIMER-T zawiera silnie lotne, łatwopalne substancje. Stosuj w dobrze wentylowanych miejscach z dala od źródeł ognia. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić przewiew, a pracownikom maski węglowe. Pamiętaj, że opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i utrzymują się przy gruncie. Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie.

OPAKOWANIA: 20L, 4L, 1L

CZAS PRZECHOWYWANI : Czas składowania wynosi minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach od daty produkcji. Przechowuj w suchym miejscu w temp. 5-25 oC. Po otwarciu należy produkt zużyć bezzwłocznie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Produkt w stanie płynnym: WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTKA METODA
TESTOWA WYNIK -Lepkość (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, at 25oC 40 - Ciężar właściwy gr/cm³
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, at 20oC 0.83 -Temperatura wrzenia oC ASTM D93, w
zamkniętym pojemniku 42 -Czas wiązania 25oC & 55% RH min - 10-15 xylene

Zwroty określające rodzaj zagrożenia (CLP)H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.H315 - Działa drażniąco na skórę.H319 - Działa drażniąco na oczy.H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.H373 - Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy > poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>.H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające środki ostrożności (CLP)P260 - Nie wdychać par.P280 - Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy, ochronę oczu.P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemycić dużą ilością wody.P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.P501 - Zawartość usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub odpadów specjalnych zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

ŻADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACJI, OPUBLIKOWANA W FORMIE PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIAŻĄCYM, ZARÓWNO W UJĘCIU OGÓLNYM JAK I W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, ANI TEŻ NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSÓB Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH PRÓB W CELU STWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU. ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAJAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI LUB ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTÓREGO TE INFORMACJE DOTYCZĄ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z AKTUALNĄ WERSJĄ FORMULARZA INFORMACJI TECHNICZNEJ MATERIAŁU, DOSTĘPNEGO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ALCHIMICA.COM

Certyfikowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy: ISO 9001/14001 i ISO 45001.

PRIMER-T/EE/01-03-2016

Producent: ALCHIMICA SA 7, ul. Lampsakou 115 28 Ateny-Grecja

Dystrybucja w Polsce : NOTOS DESIGN Hajduki Nyskie 151c 48-303 Nysa Tel: +48 606 77 31 31 e-mail: kontaktnotosdesign@gmail.com