

URETAL

Lakier alkidowy

PKWiU: 20.30.12.0

Norma : PN-C- 81800:1998

Posiada atest higieniczny

ZASTOSOWANIE

Lakier przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania powierzchni przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych np: sprzętu sportowego, mebli, boazerii, listew ozdobnych, trumien. Można go również nanosić na elementy metalowe uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie. Do zastosowania zewnętrznego.

CHARAKTERYSTYKA

URETAL jest wodoodpornym lakierem, należącym do grupy nowoczesnych wyrobów lakierniczych o spoiwach opartych na żywicach alkidowych. Wykazuje się wysokim połyskiem uzyskiwanej powłoki.

WŁAŚCIWOŚCI

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 1. Lepkość kubek FORDA o średnicy 4mm w 20°C | --- | 100-130s |
| 2. Czas schnięcia powłoki w temp. 20 °C i wilgot. wzgl. pow. 65 %.max | - 1 st.. | 15 h. |
| | - 3 st. | 24 h |
| 3. Wygląd powłoki | - | równa gładka |
| 4. Połysk w skali Gardnera pod kątem 60 ° | - | min. 80 |
| 5. Elastyczność | - | 3 |
| 6. Przyczepność | - | 2 |
| 7. Twardość w/g Persoza | - | 0,30 |
| 8. Gęstość (g/cm³) , | - | najwyżej 1,0 |

SPOSÓB STOSOWANIA

Lakier dokładnie wymieszać. Lakier nanosi się dwoma lub trzema warstwami w odstępie 16 godzin pędzlem lub natryskiem na czyste, suche, przeszlifowane, odpylone i zaimpregnowane powierzchnie drewniane lub zabezpieczone antykorozyjnie powierzchnie metalowe.

Do rozcieńczania lakieru należy stosować rozpuszczalnik olejno-ftalowy firmy CHEMSTAL Sp. z o.o.

WYDAJNOŚĆ : do 11 m² /l

OPAKOWANIA; 0,2l; 1l; 5l; 10l; 20l

OKRES GWARANCJI : 24 miesiące

WSKAZÓWKI: Ze względu na zawartość w farbie składników lotnych, palnych i szkodliwych dla zdrowia prace malarskie w zamkniętych pomieszczeniach wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji z dala od otwartego ognia. Chronić przed dziećmi.