

Spoiwo do parkietów

PALL-X FILLER

Zawierające włókno spoiwo do parkietów, na bazie alkoholu o bardzo dobrych właściwościach wypełniających.

NADAJE SIĘ DO:

- szlifowanych parkietów
- bruku parkietowego
- parkietu na wodnym ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ Bardzo szybkie schnięcie
- ▶ Bardzo dobra przyczepność spoiny (maks. do ok. 3 mm)
- ▶ Bardzo dobre wypełnienie szczeliny
- ▶ Brak przebarwień w szczelinach parkietu
- ▶ Dobrze widoczna na powierzchni parkietu
- ▶ Nie występuje zjawisko "zatykania się" papieru szlifierskiego
- ▶ Zawiera włókna
- ▶ Nadaje się praktycznie do wszystkich gatunków drewna dostępnych w sprzedaży
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	5 l.
Okres przechowywania:	12 miesięcy
Zużycie na warstwę:	ok. 60 - 120 ml/m ² (w zależności od szerokości spoiny)
Wydajność:	ok. 8 - 16 m ² /litr (w zależności od szerokości spoiny)
Minimalna temperatura stosowania	pomiędzy 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%.
Idealna temperatura stosowania:	Pomiędzy 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%.
Możliwość szlifowania:	po ok. 30 - 45 minutach* w zależności od szerokości spoiny

*W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 50%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia, która ma być zaspoinowana musi być czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz wycyklinowana zgodnie z uznanymi regułami techniki. Przed naniesieniem spoiny należy zasadniczo wykonać międzyszlif ewentualnie szlif końcowy.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przed użyciem odczekać, aż opakowanie osiągnie zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a następnie dobrze wstrząsnąć opakowaniem.
2. PALL-X FILLER mieszać na podłodze z drobnym pyłem ze szlifowania (ziarno 100) i zarobić masę o konsystencji ciasta umożliwiającą szlifowanie.
3. Używając gładkiej, nierdzewnej szpachli nanosić masę na całą powierzchnię podłogi drewnianej.
4. Po upływie ok. 30 - 45 minut zaszpachlowana powierzchnia osiąga stan umożliwiający szlifowanie.
5. Tak przygotowaną powierzchnię przeszlifować szlifierką bębnową.
6. Po zakończeniu prac, narzędzia umyć wodą.



WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 - 25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho lub wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- ▶ W przypadku istniejących starych podłóg, podłóg elastycznych i parkietów na legarach albo w przypadku konstrukcji przybitych gwoździami, należy poważnie zastanowić się nad szpachlowaniem spoin, gdyż kit może – przynajmniej częściowo – wykruszać się.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Zawartość rozpuszczalnika poniżej 5%. Nadaje się jako substytut do wysoko parabolitowych środków do czyszczenia powierzchni na bazie silnych rozpuszczalników. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do skóry i wietrzenie pomieszczeń roboczych. W zaschniętym stanie produkt ma neutralny zapach i nie budzi zastrzeżeń ani pod względem fizjologicznym, ani ekologicznym.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyklingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzone płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, są odpadem budowlanym.