


SAFE 4 C

Folia Safe 4 C zapewnia bezpieczeństwo i gwarantuje, że szyba się nie roztrzaska, w przypadku uderzeń, wybuchu lub pożaru. Zgodna z normą europejską EN 12600. Polska norma antywłamaniowa 2B2 (P0) według klasyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej.



Gwarancja w latach - 10 lat



Klasyfikacja ognioodporności - M1



Warunki przechowywania
od - 5 do + 40 stopni Celsjusza



RoHS

Standard ROHS - TAK

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI ROLKI :

↔ 152 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane w oparciu o instalację folii na szybie 3mm na szybach podwójnych (4-16-4)

Przepuszczalność promieni UV	5 %
Przepuszczalność światła widzialnego	85 %
Odbicie światła widzialnego zew.	11 %
Odbicie światła widzialnego wew.	11 %
Redukcja energii słonecznej TSER	19 %
Redukcja energii słonecznej TSER 2	19 %
Współczynnik słoneczny :	
Refleks	9 %
Absorbacja	14 %
Transmisja	77 %
Redukcja rażenia słonecznego	14 %
Współczynnik g	0.83
Współczynnik u	5.7
Współczynnik zaciemnienia	0.9
Rodzaj instalacji	wewnętrzna
Długość rolki	30.5mb
PET / PCV kompozycja	PET
Grubość	120 u

Kolor przezroczysty

REKOMENDACJA MONTAŻU

Ważne w przypadku montażu pionowego dla powierzchni nie przekraczającej 2.5m2

Szyba pojedyncza	✓
Szyba barwiona	✓
Refleksyjna szyba barwiona	✓
Szyba zespolona	✓
Szyba zespolona barwiona	✓
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓
Szyba zespolona Low E	✓
Szyba zespolona STADIP	✓
Szyba zespolona STADIP INT.	✓

✓ TAK ! UWAGA ✗ NIE

KONSTRUKCJA WIELOWARSTWOWA

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej
3. Wzmocniony klej PS, wspierający elastyczność folii w przypadku uderzeń. Polimeryzacja szkła w ciągu 30 dni
4. Zabezpieczająca warstwa ochronna usuwana po instalacji

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Nie czyścić przez co najmniej 1 miesiąc oraz nie aplikować naklejek oraz klejów na folię. Nie używać detergentów zawierających amoniak.