

DODATEK ANTYPÓŚLIZGOWY NS 200/ 300

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS

Granulaty RO Antypoślizgowe NS 200/300 są oparte na termicznie rozłupywanych krzemieniach.

ZALECENIA STOSOWANIA

RO Granulaty Antypoślizgowe NS 200/300 są polecane jako dodatek do powłok posadzkowych do wytworzenia antypoślizgowych powierzchni.

RO Granulaty Antypoślizgowe NS 200/300 mogą być używane w połączeniach z następującymi pokryciami RO Elastyczny System do Podłóg B95 (tylko NS 300); Bezrozpuszczalnikowy Grubopowłokowy System 5500; Wysoce Wytrzymały System Epoksydowy 9100 i Rust-O-Thane® Nawierzchnia Poliuretanowa 9600 (tylko NS200).

RO Granulaty Antypoślizgowe NS 200/300 mogą być mieszane z wymaganym systemem pokrywającym RO lub mogą być posypane ręcznie w świeżo nałożonych powłokach lub specjalnym niskociśnieniowym sprzętem rozpylającym.

RO Granulaty Antypoślizgowe NS 200/300 są przeznaczone dla antypoślizgowych posadzek przemysłowych i powinny być pokryte właściwym Systemem RO, jeśli były posypywane.

DANE TECHNICZNE

Połysk: Nadaje szorstką, antypoślizgową powierzchnię

Kolor: Biały

Wymiary cząstek: Antypoślizgowy 200: 0,2 – 0,5 mm
Antypoślizgowy 300: 0,5 – 1,0 mm

Gęstość: Antypoślizgowy 200: 2,26 kg/l
Antypoślizgowy 300: 2,28 kg/l

Zawartość substancji stałych: Objętościowo / Wagowo: 100%

Zalecana grubość warstwy: Oszczędnie: 20 m²/kg (=200g/l jeśli miesza się)
Gęsto: 10 m²/kg (=400g/l jeśli miesza się)

Zawartość VOC: 0 g/l

WYDAJNOŚĆ

Teoretyczna: 50 g/l oszczędnie (zobacz Polecane wykorzystanie)

Praktyczna: Praktyczna wydajność zależy od wielu czynników takich jak porowatość i chropowatość oraz straty materiału podczas aplikacji.

WSKAZANIA W UŻYCIU

Zraszanie: zrosić granulaty na świeżym nałożeniu, wilgotny RO pokrycie, ręcznie „pojemnikiem zraszającym” na małych powierzchniach, lub ze specjalnym niskociśnieniowym sprzętem rozpylającym o otwartych dyszach na co najmniej 18 mm; ciśnienie powietrza 1 – 3 bar.

Mieszanie: zmieszać granulaty w mokrym materiale pokrywającym i nałożyć wałkiem lub pędzlem (nie przez rozpylanie), mieszać regularnie albo uniknąć zestawienia granulatów.

WARUNKI APLIKACJI

Dla najlepszych efektów zastosować warunki aplikacji z pokrywaniem RO Powłoka Podłogowa.

UWAGI

Dla systemów pokrywania z grubością suchej warstwy mniejszej od 300 µm jest polecane użycie Granulatu Antypoślizgowego NS 200.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 679 32 00
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

