

CC6400

STANDARD VOC CLEAR



OPIS PRODUKTU

Standard VOC Clear CC6400 to trwały lakier bezbarwny, który może być stosowany do małych napraw oraz do przemalowania. Lakier CC6400 jest dedykowany do dwuwarstwowej aplikacji i gwarantuje powtarzalny efekt końcowy.

Wytrzymały lakier bezbarwny
Powtarzalne wyniki naprawy: świetna jakość i wydajność

CECHY

- 01** Opracowany dla tradycyjnej aplikacji w dwóch warstwach lub na półorej warstwy.
- 02** Łatwa aplikacja i powtarzalne wyniki dzięki stosowaniu AZ9100/AZ9101.
- 03** Dobre schnięcie.
- 04** Produkt odpowiedni do napraw miejscowych, panelowych i całociowego przemalowania.
- 05** Wytrzymały.
- 06** Doskonały wygląd, bardzo dobre krycie, połysk i trwałość.
- 07** Może być stosowany na wszystkich wodorozcieńczalnych i konwencjonalnych systemach Cromax.
- 08** Tworzy gładką, solidną warstwę bez zacieków.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

CC6400


STANDARD VOC CLEAR



Przygotowanie produktu - aplikacja STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu
Istniejące wykończenia: Powierzchnie muszą być przeszlifowane i odtłuszczone przed pokrywaniem.



M-6151

	Zapr & naprawa elementu		Standard		Duża powierzchnia	
	Objętość wo	Wagowo	Objętość wo	Wagowo	Objętość wo	Wagowo
CC6400	3	100	3	100	3	100
XK203 *	1	37	-	-	-	-
XK205	-	-	1	37	-	-
XK206	-	-	-	-	1	38
AZ9100 / AZ9101 **	0.2	7	0.2	7	0.2	7

* XK203 wewnątrz & małe naprawy. Nie do poziomych paneli

** AZ9101 może być stosowane w temp. wyższych niż 30° C



Czas żelowania w 20°C: 1 h 15 min



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	ciśnienie atomizacji

patrz instrukcja producenta



2 warstwy

czas odparowania międzywarstwowego i końcowego: 5 min - 10 min



	XK203	XK205	XK206
60 - 65 °C	25 min	30 min	35 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich

Półowa mocy: 5 min

Pełna moc: 10 - 15 min

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(d)(420) 420: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(d)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 420 g/l.

CC6400**STANDARD VOC CLEAR****Produkty**

CC6400 Standard VOC Clear


XK203 Low Emission Activator Fast

XK205 Low Emission Activator


XK206 Low Emission Activator Slow

AZ9100 Performance Agent


AZ9101 Performance Agent Slow

Mieszanie produktu

Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



ISO 4: 49 - 57 s w 20°C
DIN 4: 19 - 21 s w 20°C




50 - 60 µm

Teoretyczna wydajność

450 - 500 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki

Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



CC6400 Standard VOC Clear może być pokrywany w okresie 24 godzin, bez międzyszlifowania



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

CC6400

STANDARD VOC CLEAR

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszk.
- Zamykać szczelnie puszkę z utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ produkt zareaguje z wilgotnym powietrzem i wodą oraz utraci właściwości utwardzające.
- Może być również użyty na utwardzany lakier bazowy Centari.
- Może być również наносzony na 1.5 warstwy, przy zachowaniu 0-2 min czasu odparowania międzywarstwowego oraz 5-10 min czasu odparowania końcowego.
- W przypadku systemów Pół-Elastycznych można dodać 10% ulastycznacza 805R do produktu podstawowego. Proporcje mieszania z utwardzaczem i rozcieńczalnikami pozostają takie same.
- Proporcje mieszania dla systemów Pełna-Elastyczność są dostępne w tabeli mieszania produktów w Chromaweb.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.