



Taśma aluminiowa gładka 690 XR

OPIS PRODUKTU:

Taśma aluminiowa grubości 26 mikronów o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z wysokiej jakości klejem akrylowym, przełożona folią z polietylenu.

CECHY PRODUKTU :

- Znakomita przyczepność
- Elastyczne miękkie aluminium
- Możliwość aplikacji w ujemnych temperaturach
- Klasa odporności ogniowej B1 DIN 4102-1:1998-05
- Certyfikat morski IMO/SOLAS 

100% aluminium • zapewnia doskonałe odbicie zarówno ciepła i światła • super wydajna w nawoju 100mb

- wysokiej jakości klej o wysokiej adhezyjności początkowej gwarantuje trwałe uszczelnianie i mocowanie rozgałęzień, zgięć, na stykach materiałów i poszczególnych segmentów izolacji
- Dobra odporność na starzenie się zarówno wewnątrz i na zewnątrz.
- Niska prędkość transmisji pary wodnej oferuje doskonałe uszczelnienie i wydajność w użyciu.

TYPOWE ZASTOSOWANIA :

Idealny do uszczelniania połączeń / szwów przed wilgocią i parą wodną na izolacji osłona z folii. Nadaje się do wielu innych stałych uszczelnień, klejenia lub maskowania aplikacji wymagających ochrony oferowanej przez podłoże folii.

PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI :

12 miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze 21 ° C / 50% wilgotności względnej powietrza na bezpośrednie działanie słońca.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Bardzo istotnym czynnikiem gwarantującym trwałość aplikacji taśm jest, prawidłowa ocena powierzchni, do której będzie zastosowana . Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIE :

Równie ważnym czynnikiem jest prawidłowa ocena produktu i upewnienie się, czy nadaje się do określonego celu oraz prawidłowa metoda aplikacji. Najlepsze rezultaty daje zastosowanie taśm na czystej, suchej powierzchni, przy odpowiednim docisku taśmy, w temperaturach od +10 ~ +40 ° C.

UWAGI :

1. Powyższe dane i wyniki są typowe i mogą ulec zmianie bez powiadomieni

DANE TECHNICZNE PRODUKTU :

WŁAŚCIWOŚCI	MIARA METRYCZNA	METODA TESTÓW
Grubość nośnika	26 mikronów	PSTC-33 / ASTM D3652
Szerokości rolek / Długość	48mm, 72mm, 96mm / 100mb	—————
Przyczepność do stali	18 N/25mm	PSTC-1 / ASTM D3330
Próba toczącej się kulki	10cm	PSTC-6 / ASTM D3121
Wytrzymałość na rozciąganie	40 N	PSTC-31 / ASTM D3759
Wydłużenie	3.0 %	PSTC-31 / ASTM D3759
Zakres temperatur	-40 ~ +120 °C	—————

Optymalne temperatury aplikacji

-5 ~ +40 °C
