

HD PUR FÜLLGRUND 650-0001

Opis produktu

HD-PUR-FÜLLGRUND 650-0001 jest szybkoschnącym, światłoodpornym podkładem do natrysku, o dużej zdolności wypełniania i doskonałej stabilności. W szczególności nadaje się do stosowania na powierzchniach z półzamkniętymi i zamkniętymi porami. Na szczególne podkreślenie zasługuje dobra szlifowalność tego produktu.

Przykładowe zastosowanie

Wiśnia lakierowana w odcieniu naturalnym

1. Gruntowanie

1 x podkładem HD-PUR-FÜLLGRUND 650-0001
Proporcja 10:1 z utwardzaczem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Schnięcie około 2 godziny w temperaturze pokojowej.
Szlifowanie papierem ściernym, ziarnistość 280/320

2. Lakierowanie

1 x HD-SOLO-PUR 623-0029
Proporcja 10:1 z utwardzaczem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Suszenie przed zapakowaniem przez noc w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe

Wszystkie podane czasy schnięcia dotyczą temperatury 20°C, przy względnej wilgotności powietrza 65 %.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację nawiewno-wywiewną.

Po szlifowaniu i usunięciu pyłu należy natychmiast pokryć następną warstwą lakieru.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Zawsze wykonać próbne malowanie.

Normy



DIN 4102 B1, produkt trudno zapalny
DIN EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek
DIN 68861—część 1 odporność chemiczna

Receptura nie zawiera:

toksycznych metali ciężkich, halogenowanych węglowodorów (chlorowych i fluorochlorowych), polichlorowanych bi- i terfenylów (PCB + PCT), pentachlorofenolu (PCP) i formaldehydu.

Użycie

Natrysk pistoletem kubkowym

Rozmiar syszy 1,8-2,0 mm; ciśnienie 2,5-3,0 bar.

Dane techniczne

Lepkość:	30 sekund w kubku wg DIN 4
Utwardzacz:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Proporcja:	10:1 (lakier/utwardzacz)
Żywotność:	1 dzień roboczy (8 godz.)
Schnięcie:	Pyłosuchość po 30 - 40 minutach. Szlifowalność po 2 godzinach
Gramatura powłoki:	130 - 180 g/m ²

Informacje o zamawianiu

Numer katalogowy:

650-0001-30LH	Pojemnik 30 litrów
650-0001-10LK	Pojemnik 10 litrów
650-0001-5LK	Pojemnik 5 litrów

Przechowywanie i trwałość:

W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu min. 12 miesięcy.