



## ✓ Taśmy stalowe nierdzewne

### I-TS-C201-202-304



Taśmy stalowe TELCOLINE I-TS stosowane są do tworzenia solidnych opasek mocujących w wielu branżach. Taśmy są wykonane z odpornej na korozję i warunki atmosferyczne stali nierdzewnej, konfekcjonowanej w zwojach w trwałym plastikowym opakowaniu z praktyczną rączką. Są idealnym rozwiązaniem do mocowania i spinania wymagającego wysokiej siły, wytrzymałości oraz trwałości. Pakowanie w praktycznych pojemnikach umożliwia dostosowanie długości odcinka taśm do konkretnych wymagań przydanych przy pracach, ograniczając ilość niepotrzebnych odpadów. Właściwości taśm TELCOLINE zapewniają ich długą żywotność oraz odporność na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych, m.in.: niskie i wysokie temperatury, promieniowanie UV. Są odporne na zrywanie i rozciąganie, dobrze znoszą duże obciążenia i wibracje. Gwarantują tym samym pewne mocowanie bez naruszania konstrukcji słupów, masztów, kratownic czy kominów.

| Dane techniczne | Kod produktu       | Materiał  | Długość [m] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Waga [kg] |
|-----------------|--------------------|-----------|-------------|----------------|--------------|-----------|
|                 | I-TS-C201-25       | Stal C201 | 25          | 20             | 0.7          | 3.1       |
|                 | I-TS-C201-50-10.07 | Stal C201 | 50          | 10             | 0.7          | 3         |
|                 | I-TS-C201-50-20.04 | Stal C201 | 50          | 20             | 0.4          | 3.2       |
|                 | I-TS-C201-50-20.07 | Stal C201 | 50          | 20             | 0.7          | 5.5       |
|                 | I-TS-C202-50-10.07 | Stal C202 | 50          | 10             | 0.7          | 3         |
|                 | I-TS-C202-50-20.07 | Stal C202 | 50          | 20             | 0.7          | 5.5       |
|                 | I-TS-C304-25       | Stal C304 | 25          | 20             | 0.7          | 3.1       |
|                 | I-TS-C304-50-10.07 | Stal C304 | 50          | 10             | 0.7          | 3         |
|                 | I-TS-C304-50-20.07 | Stal C304 | 50          | 20             | 0.7          | 5.5       |
|                 | I-TS-C201-30KG     | Stal C201 | 272         | 20             | 0.7          | 30        |
|                 | I-TS-C202-30KG     | Stal C202 | 272         | 20             | 0.7          | 30        |
|                 | I-TS-C304-30KG     | Stal C304 | 272         | 20             | 0.7          | 30        |

Tabela 1. Dane techniczne nierdzewnych taśm stalowych I-TS

| Właściwości mechaniczne | Typ stali | Wytrzymałość na rozciąganie [RM] | Plastyczność (Rp02)   | Ciągliwość |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|------------|
|                         | AISI 201  | 640 N/mm <sup>2</sup>            | 250 N/mm <sup>2</sup> | 40%        |
|                         | AISI 202  | 640 N/mm <sup>2</sup>            | 250 N/mm <sup>2</sup> | 40%        |
|                         | AISI 304  | 530 N/mm <sup>2</sup>            | 205 N/mm <sup>2</sup> | 40%        |

Tabela 2. Właściwości mechaniczne nierdzewnych taśm stalowych I-TS

✓ Telekomunikacja ✓ Energetyka ✓ Górnictwo ✓ Drogownictwo ✓ Transport  
✓ Rolnictwo ✓ Leśnictwo ✓ Budownictwo ✓ Przemysł



Odporność na UV