

**PODKŁAD SZELAKOWY COO-VAR PRIME-ALL**

OPIS Coo-Var Shellac Prime-All to oparty na szelaku, wysokowytrzymały produkt zaprojektowany do odcinania trudnych plam i zapachów. Idealny do odcinania smoły, bitumów i powierzchni kreozytowych, tak aby zapobiegać wykwitom na kolejnych powłokach farb na bazie rozpuszczalników. Bardzo dobrze maskuje plamy z nikotyny, śladów po długopisie, tłuste ślady i zacieki po wodzie. Szybko wysycha.

Zalecenia stosowania Coo-Var Shellac Prime-All to podkład odcinający do drewna, kompozytów drzewnych, tynków, podłoży cementowych czy murarskich. Odcina smołę, bitum i powierzchnie kreozytowe. Może być używany jako podkład maskujący na podłoża na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Mat

Kolor Biały

Gęstość 1,3 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 45%

Zawartość LZO < 500 g/l

LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu ~12°C (metoda zamkniętego tygla)

Lepkość 3,0 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 10 min., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 30 min., przy 20°C
Do pełnej trwałości: 24 godz., przy 20°C

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki

Grubość warstwy Mokrej: 100 mikronów
Suchej: 40-50 mikronów

Wydajność teoretyczna 10 m²/l przy suchej warstwie 45 mikronów.

Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji Produkt należy dobrze wymieszać przed użyciem. Produkt można aplikować przy użyciu pędzla lub wałka. Należy nanosić pełną powłokę przy minimalnej ilości ruchów pędzla/wałka. Jeśli wymagana jest kolejna warstwa, można ją nanosić po upływie około 30 minut. Unikać zbyt długiego rozprowadzania produktu. Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej.

Sposób aplikacji Pędzel, wałek.

Poprzednia warstwa Brak.

Kolejna warstwa Wybrana warstwa wykończeniowa.

Instrukcje dotyczące mieszania Dobrze wymieszać przed użyciem.

Czyszczenie Spirytus metylowany

Ograniczenia stosowania Brak danych

Rozcieńczanie Spirytus metylowany (maks. 5 % objętości)

Ciśnienie w dyszy -

Wielkość dyszy -

Ponowne malowanie Minimum 30 minut.

UWAGI

Warunki bezpieczeństwa Patrz karta charakterystyki - SDS 20476

Wersja CVV60420

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

NOXAN

wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl